



## อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
เก้าไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  
ดีกรีมทรัพย์สินทางปัญญาของอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

นางสาวสุวี ก้องพารากุล

นางสาวบุญญาภรณ์ อุ่นสุข

นางสาวอริสรา รัชชะ

หรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี)  
ดังนี้

คำขอ 1403000239

วันที่ยื่นขอ 18 มีนาคม 2557

ผู้ประดิษฐ์ นางสาวสุวี ก้องพารากุล และคณะ

องค์กรที่ยื่นถึงการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตโพเมดูบันนำมันจากยางธรรมชาติที่มีพอลิเมอร์  
กลุ่มอัลกิลอะคริเลต (Alkyl Acrylate Polymer) และการใช้  
โพเมดูบันนำมันดังกล่าว

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หมดอายุ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



พนักงานเจ้าหน้าที่

- หมายเหตุ
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มแต่ปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร มีฉะนั้น อนุสิทธิบัตรจะลื้นอายุ
  - ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันได้
  - ภายใน 90 วันก่อนวันลึอนอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 คราว ฟีก้านดคราวละ 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  - การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจะทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

## รายละเอียดการประดิษฐ์

### ข้อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

กรรมวิธีการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพชั้นนำมันจากยางธรรมชาติที่มีพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลต (Alkyl Acrylate Polymer) และการใช้โพลีเมอร์คุณภาพชั้นนำมันคงกล่าว

#### 5 สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

สาขาวิชาเคมีและพอลิเมอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพชั้นนำมันจากยางธรรมชาติที่มีพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลต (Alkyl Acrylate Polymer) และการใช้โพลีเมอร์คุณภาพชั้นนำมันคงกล่าว

#### ภูมิหลังของศิลปะหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

การร่วม合いของน้ำมันตามชายฝั่งทะเล แม่น้ำลำคลองและในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลกำลังเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยจากรายงานสถิติการร่วมหาดใหญ่น้ำมันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของกรมเจ้าท่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2516 – 2554 พบว่าประเทศไทยมีการร่วมหาดใหญ่น้ำมันเกิดขึ้นถึง 215 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันดินและน้ำมันดีเซล ซึ่งการร่วมหาดใหญ่องค์การบริหารจัดการน้ำมันจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งโดยจะเกิดการร่วมหาดเป็นบริเวณกว้าง พร้อมทั้งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในบริเวณที่ร่วมหาดได้ชัดอย่างเจนทั้งในระดับส่วนและระดับโลก

การจำจัดคราบน้ำมันในแหล่งน้ำสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสลายตัวตามธรรมชาติ การใช้วัสดุคุณภาพ การใช้หุ้นก้อนน้ำมัน หรือการใช้สารเคมีจำจัดคราบน้ำมัน เป็นต้น โดยการใช้วัสดุคุณภาพชั้นนำน้ำมันเป็นวิธีที่สามารถใช้งานได้ง่าย มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันที่สูงและมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าการใช้สารเคมีจำจัดคราบน้ำมัน สมนับติของวัสดุคุณภาพชั้นนำน้ำมันที่สำคัญ คือ ต้องมีความจำเพาะเฉพาะเจาะจงในการเลือกคุณภาพน้ำมันสามารถถูกดูดซับได้เหนือผิวน้ำ มีพื้นที่ผิวในการดูดซับสูงและมีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันที่ดี ตัวอย่างวัสดุคุณภาพชั้นนำที่ใช้อยู่ทั่วไปได้แก่ ปูเลอีดีไซร์ ไฟเบอร์หรือเส้นใยจากพีช หรือวัสดุที่ไกล์เคียง อย่างไรก็ตามวัสดุที่ได้ก่อตัวมีความชอบน้ำ (Hydrophilic) อุ่นค่อนข้างสูงวัสดุคุณภาพชั้นดังกล่าวจึงสามารถดูดซับได้ทั้งน้ำและน้ำมัน ไม่สามารถแยกน้ำและน้ำมันออกได้อย่างสิ้นเชิง จึงได้มีสิทธิบัตรที่กล่าวถึงการพัฒนาสมนับติการเลือกคุณภาพชั้นนำน้ำมันโดยอาศัยการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นผิวของตัวคุณภาพให้มีความไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) ตัวอย่างเช่น สิทธิบัตรสหราชอาณาจักร เลขที่ US 8,110,525 ได้กล่าวถึงการเตรียมเส้นใยคุณภาพชั้นนำน้ำมันจากมอนโอมอร์กูลุ่มเมทาคริเลต (Methacrylate Monomer) ทั้งสายโซ่สั้นและยาว เช่น บิวทิลเมทาคริเลต,

ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตหรืออโลเมทาคริเลต เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของวัสดุดูดซับน้ำมัน โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ผลิตเมอร์ระบบเรเดก็อก และเตรียมเป็นเส้นใย ซึ่งวัสดุดูดซับดังกล่าวให้ทำการดูดซับน้ำมันอยู่ในช่วงระหว่าง 7 ถึง 22 กรัมต่อน้ำหนักของตัวดูดซับ 1 กรัม โดยประสิทธิภาพของการดูดซับนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของเมทาคริเลตมอนомерที่ผสมกันในขั้นตอนการสังเคราะห์ผลิตเมอร์ วิธีการนี้ไม่สามารถนำน้ำมันที่ถูกดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ วัสดุดูดซับที่อิ่มตัวด้วยน้ำมันแล้วจะถูกนำไปเผาทำลายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการอื่นๆ

สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ US 2012/0305490 A1 ได้กล่าวถึงการเตรียมโพลีดูดซับน้ำมันที่มีลักษณะเป็นรูปrunnenbead เปิด โดยเตรียมจากพอลิเมธิลเพนทีน (Polymethylpentene) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม พอลิโอลีฟิน (Polyolefin) โดยมีค่าการดูดซับน้ำมันประมาณ 20 กรัมต่อน้ำหนักของตัวดูดซับ 1 กรัม ในระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม โพลีดูดซับน้ำมันที่ได้ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งทำให้น้ำมันที่ถูกดูดซับขึ้นเจือปนด้วยน้ำ เป็นบางส่วน นอกจากนี้ สิทธิบัตรเลขที่ WO 2011146656 A1 ได้กล่าวถึงการเตรียมโพลียางสังเคราะห์จากพอลิเอทิลีน (Polyethylene) ที่มีการเติมพอลิเมอร์กุ่มเมทาคริเลตเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเลือกดูดซับน้ำมันที่ดี อย่างการเตรียมโพลี ดูดซับน้ำยังต้องอาศัยสารเคมีที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น พอลิเมอร์และตัวทำละลายอินทรีย์ รวมทั้งต้องใช้เครื่องมือที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้เกิดโพลีดูดซับที่มีรูปrunnenbead

จากสิทธิบัตรที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าพอลิเมอร์กุ่มเมทาคริเลต (Acrylate) มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันให้กับวัสดุ แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเตรียมวัสดุดูดซับจากพอลิเมทาคริเลตดังกล่าวมีขั้นตอนในการเตรียมที่ยุ่งยากและต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูง นอกจากนี้ การกำจัดวัสดุดูดซับที่อิ่มตัวด้วยน้ำมัน (Fully Absorbed Absorbent) ส่วนใหญ่เป็นการนำไปเผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งยังไม่ปราศจากการนำกลับมาคืนมา (Recovery) ของน้ำมันที่ถูกดูดซับและการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) ของวัสดุดูดซับดังกล่าว

ยางธรรมชาติหรือยางพาราจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีสมบัติเชิงกลที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านความยืดหยุ่นและความทนต่อการฉีกขาด จัดเป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecule) และมีความไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) สูง ดังนั้นการนำยางธรรมชาตามาใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ำมันจัดเป็นแนวทางการนำมาใช้ประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึ่งของยางธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่กล่าวถึงแนวทางการนำยางธรรมชาตามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับน้ำมัน โดยการประดิษฐ์นี้จะเป็นแนวทางในการขยายธุรกิจในประเทศไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูง เป็นประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรางธรรมชาติในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถลดการนำเข้าสารเคมีที่ใช้ใน

การสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือวัสดุดูดซับสำหรับการทำจัดการน้ำมันหากเกิดการรั่วไหลจากต่างประเทศได้

- การเตรียมวัสดุดูดซับจากยางธรรมชาตินอกจากจะเกิดการขยายธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมยางแล้วยังเป็นการประหยัดต่อการนำน้ำมันที่ถูกดูดซับกลับมาคืนมา (Oil Recovery) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) ของวัสดุดูดซับดังกล่าวได้ จากที่ได้กล่าวข้างต้นการทำจัดการน้ำมันที่ถูกดูดซับที่อิ่มตัวด้วยน้ำมันส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในการประดิษฐ์ยางธรรมชาติจะถูกเตรียมขึ้นในลักษณะที่เป็นไฟฟามยางที่มีพื้นผิวสูงและประกอบด้วยพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลต ทำให้วัสดุดูดซับที่เตรียมได้นี้มีความสามารถเลือกดูดซับน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งสามารถนำน้ำมันที่ถูกดูดซับกลับมาใช้ได้ง่ายและสามารถนำวัสดุหลังการดูดซับน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 30 ครั้งโดยไม่ pragmat เสื่อมสภาพของ 5 วัสดุดูดซับ นอกจากนี้กระบวนการผลิตไฟฟามจากยางธรรมชาติตามมาตรฐานทำได้ง่ายและใช้สารเคมีราคาไม่สูงซึ่งไฟฟามยางธรรมชาติที่เตรียมได้มีสมบัติโดดเด่นหลายประการ อาทิ เช่น มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อการซีกขาด มีความเป็นรูพรุนสูงและมีลักษณะโครงสร้างของรูพรุนแบบปิด (Closed Pore Cells) ความหนาแน่นของวัสดุต่ำและเป็นวัสดุที่มีความไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) ปัจจุบันนักวิจัยได้ค้นคว้าหาพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลตที่เหมาะสม เพื่อให้ได้วัสดุดูดซับจากไฟฟามยางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการเลือก 10 ดูดซับน้ำมันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถนำน้ำมันที่ถูกดูดซับกลับมาคืนมาได้โดยง่ายและสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

#### ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

- การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิธีการเตรียมไฟฟามดูดซับน้ำมันจากยางธรรมชาติที่มีพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลตและการใช้ไฟฟามดูดซับน้ำมันดังกล่าวในกระบวนการแยกน้ำมันออกจากแหล่งน้ำ ซึ่ง 20 กรรมการวิธีการเตรียมประกอบด้วยขั้นตอน คือ การเตรียมพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลตและการเตรียมไฟฟามยางธรรมชาติที่ประกอบด้วยพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลตที่เตรียมได้ดังกล่าว

- ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์เพื่อนำเอาน้ำยาางธรรมชาติที่มีความเข้มข้นร้อยละ 60 มาเตรียมเป็นไฟฟามยางที่ประกอบด้วยพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลตเพื่อใช้เป็นวัสดุเลือกดูดซับน้ำมัน ซึ่งโดยทั่วไปวัสดุดูดซับน้ำมันที่ได้จากพอลิเมอร์สังเคราะห์จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได เนื่องจากจะนำไปเผาทำลาย 25 เพื่อให้พลังงานกับโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังไม่สามารถนำน้ำมันที่ถูกดูดซับกลับมาได ดังนั้นการพัฒนาวัสดุดูดซับจากยางธรรมชาติที่มีพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลตสามารถใช้เป็นวัสดุดูด

ชั้นน้ำมันที่สามารถแยกน้ำและน้ำมันได้ รวมทั้งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้ผลผลิตบางชิ้นชาติในประเทศไทยซึ่งมีปริมาณมากในทุกๆ ปี และมีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับพลอยเมอร์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มน้ำมันสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

## 5 คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

**รูปที่ 1** แสดงประสิทธิภาพการคุ้ดซับน้ำมันชนิดต่างๆ เมื่อใช้โฟมยางธรรมชาติที่มีพอดิเมอร์กลุ่มอัลกิอลิฟาร์เจตตามการประดิษฐ์นี้เปรียบเทียบกับโฟมยางธรรมชาติที่ไม่ผ่านการเติมวิมตามการประดิษฐ์นี้

รูปที่ 2 แสดงประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันชนิดต่างๆ สำหรับการใช้ชี้ข้องไฟมายางธรรมชาติที่มี  
10 พอดิเมอร์กลุ่มอัลกิโลอะคริเลตตามการประดิษฐ์นี้

## การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีสำหรับการเตรียมไฟมดูดซับน้ำมันจากยางธรรมชาติที่มีผลิตเมอร์กลุ่มอัลกิลอะคริเลตและการใช้ไฟมดูดซับดังกล่าวในการดูดซับน้ำมันชนิดต่างๆที่มีความหนืดที่แตกต่างกันซึ่งไฟมดูดซับน้ำมันที่ได้มีลักษณะเป็นไฟมยางที่มีความเป็นรูพรุนสูง มีโครงสร้างของรูพรุนแบบปิดสามารถเลือกดูดซับน้ำมันได้เป็นอย่างดีโดยมีค่าการดูดซับน้ำมันอยู่ในช่วง 5-20 เท่าของน้ำหนักไฟมแห้งและสามารถนำน้ำมันที่ถูกดูดซับกลับมาได้ง่าย สามารถนำวัสดุหลังการดูดซับน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ได้มากกว่า 30 ครั้ง โดยไม่ pragmatic การเลื่อนสภาพของวัสดุดูดซับ

การประดิษฐ์นี้มีกรรมวิธีการเตรียมไฟฟ้าสำหรับดูดซับน้ำมันที่มีพอดีเมื่อกรุ่นอัลกิโลแคริเลตประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

ก. การเตรียมสารละลายอิมัลชันของพอลิเมอร์กุ่มอัลคิโลแคริเลต ซึ่งสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยการเกิดพอลิเมอร์แบบอิมัลชัน ซึ่งเริ่มจากการเตรียมสารละลายสารอิมัลซิไฟเออร์ในความเข้มข้นที่เหมาะสมในขณะที่อัตราส่วนระหว่างปริมาณอนโนเมอร์กุ่มอัลคิโลแคริเลตต่อน้ำกลั่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.1-0.5 จากนั้นเติมตัวเริ่มร้อยละ 0.25 – 2.25 ของน้ำหนักก้อนอนโนเมอร์กุ่มอัลคิโลแคริเลต ขึ้นตอนนี้ต้องทำในระบบปิดภายใต้สภาวะเฉียบแก๊สในโตรเจน ( $N_2$ ) หรืออาร์กอน ( $Ar$ ) ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 55 – 85

## หน้า 5 ของจำนวน 7 หน้า

องค์การเชลเชียส เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง จะได้สารละลายอิมัลชันของพอลิเมอร์ก่อร่อง อัลกิลอะคริเลตเพื่อใช้สำหรับการเตรียมโพฟยางธรรมชาติในขั้นตอนต่อไป

- บ. การทำเตรียมโพฟดูดซับน้ำมันที่มีพอลิเมอร์ก่อร่อง อัลกิลอะคริเลต โดยเตรียมจากน้ำมันน้ำยาางธรรมชาติ และเติมสารละลายอิมัลชันของพอลิเมอร์ก่อร่อง อัลกิลอะคริเลตที่ได้จากขั้นตอน ก. ในปริมาณ 5 0.5 – 5.0 ส่วนต่อเนื้อยางหนึ่งร้อยส่วน มาผสมกันและเติมสารเคมีที่ช่วยในการขึ้นคงรูปโพฟยางในปริมาณที่เหมาะสมตามลำดับดังที่ได้แสดงในตารางที่ 1 ปั๊มที่ความเร็วรอบที่เหมาะสม 300 – 1,200 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 25 – 30 องค์การเชลเชียส โดยความคุณให้องค์ประกอบของเนื้อสารทั้งหมด (Total Solid Content) ในขณะปั๊มน้ำยางมีค่าระหว่างร้อยละ 57 – 60 เพื่อให้เกิดเป็นโพฟยางที่มีลักษณะเป็นรูพรุนแบบปิดและมีรูพรุนกระจายอย่างทั่วถึง สำหรับขั้นตอนการเตรียมโพฟยางสามารถทำได้ในระบบเปิดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 – 28 นาทีต่อการเตรียมหนึ่งครั้ง จากนั้นเทส่วนของของผสมที่ได้ลงในแม่พิมพ์ ทำให้ยางคงรูปที่อุณหภูมิ 100 – 120 องค์การเชลเชียส เป็นระยะเวลา 15 - 120 นาที แล้วหลังจากนั้นนำโพฟคงรูปที่ได้ออกจากแม่พิมพ์ ล้างด้วยน้ำสะอาดและทำให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จะได้โพฟดูดซับจากยางธรรมชาติที่มีพอลิเมอร์ก่อร่อง อัลกิลอะคริเลต
- 15 ตารางที่ 1 ส่วนผสมยางและสารเคมีในการสังเคราะห์โพฟดูดซับน้ำมันที่เติมพอลิเมอร์ก่อร่อง อัลกิลอะคริเลต

องค์ประกอบ	น้ำหนักต่อน้ำหนักยางหนึ่งร้อยส่วน
น้ำยาางข้น (ที่ประกอบด้วยเนื้อยางแห้งร้อยละ 57 – 63)	100
สารก่อฟอง (โพแทสเซียม โอลิเตต)	1.3 – 1.7
สารละลายอิมัลชันของพอลิเมอร์ก่อร่อง อัลกิลอะคริเลต	0.5 – 5.0
สารคงรูป (ซัลเฟอร์)	1.8 – 2.2
สารตัวเร่งให้ยางสุก (ซิงค์ไดออกทิล ไทดิไอโอดีบาร์บามेट)	0.9 – 1.1
สารตัวเร่งให้ยางสุก (เมอร์แคปโตเบนโซไซด์)	0.9 – 1.1
สารกันยางเสื่อม (วิงสเตเดย์เอล)	0.9 – 1.1
สารกระตุ้นตัวเร่ง (ซิงค์օอกไซด์)	4.8 – 5.2
สารตัวเร่งให้ยางสุก (ไคฟีนิกกวนดีน)	0.6 – 0.75
สารช่วยให้ฟองจับตัว (โซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์)	0.9 – 1.1

สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันและการใช้ชี้วัดทำโดยนำไฟฟ้าที่ได้จากการเติร์ยมในขั้นตอน ข. มาทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำมันที่มีความหนืดต่างๆกัน โดยน้ำมันมีความหนืดในช่วง 0.4 – 40 เซนติสโตรก ตัวอย่างเช่น ไฮเดรน, โกลูอิน, แก๊สโซฮอล์, น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันเครื่อง โดยนำไฟฟ้าที่ได้จากขั้นตอน ข. ตัดตัวอย่างเป็นทรงลูกบาศก์ขนาดกว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ  $0.7 \times 0.7 \times 0.7$  เซนติเมตร โดยมีน้ำหนัก 0.1 กรัม ใส่ลงในภาชนะที่บรรจุน้ำมันปริมาตร 20 – 40 มิลลิลิตร ให้ไฟฟายางดูดซับน้ำมันอย่างอิ่มตัว ซึ่งใช้เวลา 15 - 30 นาที จากนั้นนำไฟฟ้าออกจากภาชนะบรรจุน้ำมัน กำจัดน้ำมันส่วนเกินออกแล้วซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของไฟฟ้าดังกล่าว สำหรับการใช้ชี้วัดของไฟฟายางทำได้โดยการนำน้ำมันที่ถูกดูดซับด้วยไฟฟายางออกโดยใช้เครื่องบินน้ำมัน จากนั้นล้างและเขย่ากับตัวทำละลายอินทรี เช่น เอทานอล ปริมาตร 15 – 20 มิลลิลิตร เพื่อกำจัดน้ำมันภายในเนื้อไฟฟายางออกให้หมดและทำให้แห้งก่อน 10 นำมาทดสอบการดูดซับครั้งใหม่โดยมีขั้นตอนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยการทำการทำทดลองครั้ง 1 ครั้ง นับเป็น 1 รอบการใช้งานของไฟฟายาง

#### การประดิษฐ์และทดสอบโดยตัวอย่างซึ่งไม่จำกัดดังต่อไปนี้

##### ตัวอย่างที่ 1

การทดสอบผลกระทบของปริมาณพอลิอัลกิโลอะคริเลตที่มีต่อประสิทธิภาพการดูดซับ 15 น้ำมันของไฟฟายางธรรมชาติที่ผ่านการประดิษฐ์ในขั้นตอน ข. ทำโดยการนำอิมัลชันที่ได้จากขั้นตอน ก. ซึ่งเติร์ยมได้จากมอนอเมอร์กลุ่มอะคริเลต 40 กรัม ตัวเริ่มเปอร์อ็อกไซด์ (Peroxide Initiator) 0.1 กรัม โดยใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเกิดพอลิเมอร์แบบอิมัลชัน ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ได้อิมัลชันที่มีค่าองค์ประกอบของเม็ด (Solid Content) ร้อยละ 30 จากนั้นนำอิมัลชันที่ได้ไปผสมกับน้ำยางธรรมชาติเพื่อขึ้นรูปเป็นไฟฟายางตามขั้นตอน ข. โดยใช้สัดส่วนของพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิโลอะคริเลตในช่วง 20 0.5 – 5.0 ส่วนต่อน้ำหนักยางหนึ่งร้อยส่วน จากนั้นนำไฟฟายางธรรมชาติที่มีหนูอัลกิโลอะคริเลตในอัตราส่วนต่างๆและไฟฟายางธรรมชาติที่ไม่ผ่านการประดิษฐ์ 0.1 กรัมมาทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันที่มีค่าความหนืดต่างๆในช่วง 0.4 – 40 เซนติสโตรก ตัวอย่างเช่น ไฮเดรน, โกลูอิน, น้ำมันแก๊สโซฮอล์, น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ผลการทดสอบแสดงได้ในรูปที่ 1 จากรูปแสดงให้เห็นว่าไฟฟายางธรรมชาติที่ผ่านการประดิษฐ์มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันหนืดต่างๆอยู่ในช่วง 5 – 20 เท่าของน้ำหนักตัวดูดซับเริ่มต้นและเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 - 90 เมื่อเปรียบเทียบกับไฟฟายางธรรมชาติที่ไม่ผ่านการประดิษฐ์ ทั้งนี้ ประสิทธิภาพยังขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันในแต่ละชนิด


## ตัวอย่างที่ 2

- นำไฟมายางธรรมชาติจากตัวอย่างที่ 1 มาทดสอบการใช้ชี้ดังที่ได้กล่าวในข้อตอน ข. โดยรูปที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของการดูดซับของไฟมายางที่ผ่านการประดิษฐ์ที่มีสัดส่วนของพอลิอัลกิคละคริเดต ในช่วง 0.5 – 5.0 ส่วนต่อน้ำหนักยางหนึ่งร้อยส่วน โดยคิดเป็นประสิทธิภาพการดูดซับในแต่ละรอบ จากรูปแสดงให้เห็นว่าเมื่อนำไฟมายางที่ผ่านการประดิษฐ์มาใช้ดูดซับน้ำมันซ้ายังให้ประสิทธิภาพการดูดซับที่เทียบเคียงกันได้ในแต่ละครั้ง โดยประสิทธิภาพของการดูดซับจะขึ้นอยู่กับความหนืดของน้ำมันชนิดต่างๆ ดังที่ได้แสดงในรูป จะเห็นได้ว่าไฟมายางที่ผ่านการประดิษฐ์สามารถดูดซับน้ำมันที่มีค่าความหนืดในช่วง 0.4 – 40 เชนติสโตรก ซึ่งได้โดยสามารถใช้ชี้ได้มากกว่า 30 ครั้ง ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพการเลือกดูดซับน้ำมัน (Recovery Efficiency) มากกว่าร้อยละ 85 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟมดูดซับครั้งแรก โดยไฟมดูดซับที่ผ่านการประดิษฐ์ยังคงสภาพได้ดีและสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไฟมายางที่ไม่ผ่านการประดิษฐ์


### วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

- 15 การนำการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หัตถกรรม หรือเกษตรกรรม ให้มีอันกันที่ได้บรรยายไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
- อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

## หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า



รูปที่ 1



รูปที่ 2

## บทสรุปการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้กล่าวถึงกรรมวิธีการผลิตโพลิเมอร์ที่มีพอลิเมอร์

- 5 กลุ่มอัลกิโลอะคริเลต (Alkyl Acrylate Polymer) เป็นองค์ประกอบของปูนซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน การเตรียมสารละลายอิมัลชันของพอลิเมอร์กับกลุ่มอัลกิโลอะคริเลตและการทำเตรียมโพลิเมอร์ที่มีพอลิเมอร์กลุ่มอัลกิโลอะคริเลต นอกจากนี้การประดิษฐ์นี้ยังเกี่ยวกับการใช้โพลิเมอร์ที่มีความต้านทานต่อการใช้ช้าของวัสดุดูดซับ

ពិនិត្យរាជធានីស៊ីនហានប័ណ្ណយោ ប្រវត្តិវិទ្យាគារិយៈ