



## อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

ที่ได้แก่เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2542

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน ( ถ้ามี )  
ในอนุสิทธิบัตรนี้

ลักษณะของค้ำข้อ 1303001270

วันที่ได้รับอนุสิทธิบัตร 4 ตุลาคม 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปญญา เชิดหรัณกร

คงทิ้งการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตเชรามิกออกแบบใหม่ในไตร์ดจากผู้ผลิตฟอร์มลูมิเนียม

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรทราบว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หมดอายุ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562



พนักงานเจ้าหน้าที่

- หมายเหตุ
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มแต่ปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร มีฉะนั้น อนุสิทธิบัตรจะสิ้นอายุ
  - ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันได้
  - ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 คราว มีกำหนดคราวละ 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  - การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจะทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

## หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

### รายละเอียดการประดิษฐ์ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

#### กรรมวิธีการผลิตเซรามิกออกซิไนไซเดอร์จากผุ่นบัฟฟ์/oxyminineym

##### 1. ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตเซรามิกออกซิไนไซเดอร์จากผุ่นบัฟฟ์(Buffing dust) ของอลูминีียม ซึ่งเป็นเศษเหลือที่จากการกระบวนการขัดตกรองแต่งชิ้นงานอลูминีียมจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูминีียม ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีหลักของผุ่นบัฟฟ์ที่ได้จากโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูминีียมมีปริมาณของซิลิเกา ( $\text{SiO}_2$ ) และอลูминีียมสูง จึงสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดินสำหรับผลิตเซรามิกออกซิไนไซเดอร์ โดยซิลิเกาและอลูминีียมที่ผสมอยู่ในผุ่นบัฟฟ์จะถูกนำมาทำปฏิกิริยากับก๊าซในโตรเจนที่มีอุณหภูมิสูงทำให้เกิดสารประกอบใหม่ที่เป็นเซรามิกออกซิไนไซเดอร์ที่มีความแข็งแรงและทนไฟสูง

จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์คือการผลิตเซรามิกโครงสร้างและเซรามิกทนไฟที่ทำจากผุ่นบัฟฟ์/oxyminineym ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงและมีความทนไฟสูง อันจะเป็นการนำเศษเหลือที่กลับมาใช้ใหม่ สามารถเพิ่มน้ำค่า ลดความพิษจากยั่งอุตสาหกรรมและทำให้การผลิตวัสดุเซรามิกออกซิไนไซเดอร์ชนิดนี้มีราคาถูกลงด้วย

##### 2. สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตเซรามิกออกซิไนไซเดอร์จากผุ่นบัฟฟ์/oxyminineym

##### 3. ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

เซรามิกโดยทั่วไปเป็นเซรามิกแบบใหม่หรือเซรามิกรุ่นหน้า (Advance Ceramics) เป็นเซรามิกที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดยเด่นกว่าเซรามิกแบบดั้งเดิม (Traditional Ceramics เช่น เครื่องกระเบื้อง งาน ชาม กระถาง) และหนึ่งในเซรามิกแบบใหม่นี้ก็คือเซรามิกโครงสร้าง (Structural Ceramics) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม สารประกอบที่จัดอยู่ในเซรามิกโครงสร้างนี้มีหลากหลายชนิด หนึ่งในสารประกอบที่สามารถใช้ในงานเซรามิกโครงสร้างได้ ก็คือพวกที่มีองค์ประกอบของซิลิเกอน อลูминีียม ออกซิเจน และ ในโตรเจน เช่น อลูมินา ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ซิลิเกอน ในไตร์ด ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ) และไชอาลอน ( $\text{SiAlON}$ ) วัสดุเซรามิกเหล่านี้มีคุณสมบัติเชิงกลได้แก่ ความแข็งดีเยี่ยม และบางประเภท มีการทดสอบว่าเรื่องยาวยั่งนานเนื่องจากความร้อนน้อยมากที่ให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่าง

## หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

ฉบับพัฒนาได้ดี แต่เซรามิกประเภทนี้มีการผลิตค่อนข้างยุ่งยากและมีหลายขั้นตอนซึ่งมีวัตถุดิบที่มีราคาสูง จึงทำให้ราคาของเซรามิกเหล่านี้สูงตามไปด้วย และในประเทศไทยยังมีการผลิตเซรามิกเหล่านี้น้อยมาก ส่วนมากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับกรรมวิธีผลิตเซรามิกในไตรเดค์ซึ่งมีลักษณะนี้ คือการผลิตโดยวิธีในไตรเดค์ ซึ่งเป็นการใช้วัตถุดิบคือผงซิลิกอน ซึ่งมีราคาสูง (100 กก. 1000 บาทต่อ กิโลกรัม) ซึ่งอยู่กับความบริสุทธิ์และขนาดอนุภาคนาอย่างมาก) นำมาอัดขึ้นรูปเป็นรูปทรงที่ต้องการแล้วจึงนำไปเผา ภายใต้บรรยายกาศก้าวในไตรเดค์ที่อุณหภูมิประมาณ  $1450^{\circ}\text{C}$  จะได้เป็นซิลิกอนในไตรเดค์ ส่วนผุนบัฟฟ์ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์เป็นเศษเหลือที่ไม่มีนูกล่าและต้องมีการจางกำจังจึงเป็นวัตถุดิบที่ได้มาโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย

### 4. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตเซรามิกออกซิในไตรเดค์จากผุนบัฟฟ์อุ่นในอุณหภูมิ ผลิตโดยนำผุนบัฟฟ์จากโรงงานมาร่อนตะแกรงเบอร์ 80 เพื่อแยกเศษปูนอ่อนๆ ออก

จากนั้นนำไปเผาໄล่สารอินทรีย์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส โดยคงอุณหภูมิไว้ 20 ชั่วโมง เพื่อให้สารอินทรีย์เกิดการเผาไหม้หมดไป

แล้วจึงนำบดด้วยกรรงบดเพื่อลดขนาดอนุภาคนาอย่างต่อเนื่องตะแกรงเบอร์ 325 จะได้ผุนบัฟฟ์ที่มีขนาดเล็กกว่า  $45\mu\text{m}$  ใช้ผุนบัฟฟ์นี้ 100% โดยนำหันก นาอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกที่ความดัน  $170 \text{ MPa}$  ทำให้ได้ความหนาแน่นก่อนเผาดีพอ แล้วจึงนำชิ้นงานไปเผาเกร็ง หรือเผาเซ็นเทอร์ในเตาเผาอุณหภูมิสูงที่สามารถให้ก้าวไหลดผ่านได้

การเผาเซ็นเทอร์จะให้ก้าวไหในไตรเดค์ผ่านชั้นงานโดยอัตราการไหลของก้าวไหในไตรเดค์ที่ใช้คือ 170 มิลลิลิตรต่อน้ำที่ และให้อัตราการเพิ่มความร้อนเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อน้ำที่ จนถึงอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิ  $1400$  กว่า  $1500$  องศาเซลเซียสและคงไว้ที่อุณหภูมนี้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือจนได้ชิ้นงานเซรามิกออกซิในไตรเดค์ จากนั้นลดอุณหภูมิลงภายใต้บรรยายกาศในไตรเดค์ด้วยอัตราการเย็นตัว 5 องศาเซลเซียสต่อน้ำที่ ซึ่งองค์ประกอบเฟส (Phase structure) สามารถวิเคราะห์ได้โดยเครื่องวัดการเดี้ยวบนของรังสีเอกซ์

จากการประดิษฐ์ด้วยวิธีนี้ได้เซรามิกออกซิในไตรเดค์ที่ประกอบด้วย อุ่นใน อุ่นใน ในไตรเดค์ซิลิกอนในไตรเดค์ และไชอาลอน ซึ่งจัดเป็นเซรามิกประเภทเซรามิกโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงและสามารถทนไฟได้สูงด้วย

### 5. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

ได้แก่ วิธีเดียวในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อถือสิทธิ

1. กรรมวิธีการผลิตเซรามิกออกซ์ไซด์ในไตรดจากผุนบัฟฟ์อลูมิเนียม ขั้นตอนดังนี้

- นำผุนบัฟฟ์มาร่อนคั่วบนตะแกรงเบอร์ 80 เพื่อแยกเอาเศษปูนอื่นๆ ออก
- จากนั้นนำไปเผาไฟล์สารอินทรีย์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส โดยคงอุณหภูมิไว้ 20 ชั่วโมงเพื่อให้สารอินทรีย์เกิดการเผาไหม้หมดไป
- นำมาบดด้วยโกร่งบดเพื่อลดขนาดอนุภาคและร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 325 จะได้ผุนบัฟฟ์ที่มีขนาดเล็กกว่า  $45\mu\text{m}$
- นำผุนบัฟฟ์มาอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกที่ความดัน 170 MPa ทำให้ได้ความหนาแน่นก่อนเผาดีพอ

5

10

15

- นำชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปแล้วนำไปเผาเกริง หรือเผาเซ็นเทอร์ ในเตาเผาอุณหภูมิสูงที่สามารถให้ก๊าซไหลด่านได้ การเผาเซ็นเทอร์จะให้ก๊าซในไตรเจนผ่านชิ้นงานโดยอัตราการไหลดของก๊าซในไตรเจนที่ใช้คือ 170 มิลลิลิตรต่อน้ำที่ และให้อัตราการเพิ่มความร้อนเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อน้ำที่ จนถึงอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 1400 ถึง 1500 องศาเซลเซียสและคงไว้ที่อุณหภูมนี้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หรือจนได้ชิ้นงานเซรามิกออกซ์ไซด์ในไตรด จากนั้นลดอุณหภูมิลงภายใต้บรรยากาศในไตรเจนคั่วอัตราการเย็นตัว 5 องศาเซลเซียสต่อน้ำที่

2. เซรามิกออกซ์ไซด์ในไตรดจากผุนบัฟฟ์อลูมิเนียม ที่ได้จากการวิธีตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ มีส่วนผสมประกอบด้วยผุนบัฟฟ์อลูมิเนียม 100 % โดยน้ำหนัก

### บทสรุปการประดิษฐ์

วิธีการผลิตเซรามิกออกซ์ไนไตร์ดจากผู้นับฟ์อลูมิเนียม ที่ทำจากเศษเหลือทั้งของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม นำมาเป็นวัตถุคินในการผลิตคือผู้นับฟ์ โดยวิธีการประดิษฐ์คือการนำผู้นับฟ์อลูมิเนียมจากโรงงานผลิตชิ้นงานอลูมิเนียมมาทำการเผาให้สารอินทรีย์ให้หมดไปที่อุณหภูมิสูง ซึ่งทำให้สารที่ได้หลังการเผามีความบริสุทธิ์มากขึ้นคือมีปริมาณอลูมินาและซิลิกาในสัดส่วนที่มากขึ้น หลังจากนั้นจึงนำมาคลดขนาดอนุภาคให้เล็กพอด้วยการอัดชิ้นรูปในแม่แบบ (Pressing) ให้ได้รูปแบบชิ้นงานที่ต้องการ เช่น เป็นแผ่นก้อนทรงกระบอก หรือรูปร่างอื่น ๆ ที่ต้องการ หากเป็นรูปร่างที่ซับซ้อนให้ใช้วิธีหล่อแบบ (Slip Casting) เมื่อได้ชิ้นงานในรูปร่างที่ต้องการแล้วนำไปเผาในบรรยายกาศในโตรเคนที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1400 ถึง 1500 องศาเซลเซียส โดยเวลาที่ใช้ในการเผาที่อุณหภูมิสูงคือ 2 ชั่วโมง หลังจากเผาในบรรยายกาศในโตรเคนแล้วจะได้ชิ้นงานที่มีองค์ประกอบของเฟส (Phase) ต่าง ๆ ได้แก่ อลูมินา อลูมินัม ในไตร์ด ซิลิกอน ในไตร์ด และไซยาลอน ซึ่งทั้งหมดเป็นสารประกอบของเซรามิกออกซ์ไนไตร์ด ที่มีความแข็งแรงสูงและทนไฟสูง