



เลขที่อนุสิทธิบัตร 22330

อสป/200 - ข

## อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

### มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ชื่อสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ดังที่ปรากฏในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ 1903001826  
วันขอรับอนุสิทธิบัตร 18 กรกฎาคม 2562  
ผู้ประดิษฐ์ นางสุเปญญา จิตตพันธ์ และคณะ  
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ สูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์โลสจากสาหร่ายไคและกรรมวิธีการผลิต

22330

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนี้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  
หมดอายุ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568



รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

- หมายเหตุ
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 ของอายุอนุสิทธิบัตร มิฉะนั้น อนุสิทธิบัตรนี้จะสิ้นสุดอายุ
  - ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวได้
  - ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 ครั้ง มีกำหนดคราวละ 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  - การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



Ref.256601064541101

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

สูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์จากสาหร่ายไถและกรรมวิธีการผลิต

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

- 5 สาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์จากสาหร่ายไถและกรรมวิธีการผลิต

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

- 10 สาหร่ายไถเป็นกลุ่มของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นเส้นสาย พบมากในแม่น้ำลำธารและแม่น้ำโขง นิยมนำมาแปรรูปเป็นอาหารหรือสกัดสารภายในเซลล์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งหลังจากการสกัดสารทำให้เหลือกากเซลล์ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมหาแนวทางในการนำกากเซลล์นี้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งองค์ประกอบหลักของกากเซลล์คือเซลล์ลอส

เซลล์ลอสเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้หลากหลาย กรรมวิธีการผลิตเซลล์ลอส มีหลักการคือ การกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากวัตถุดิบและกำจัดลิกนิน เฮมิเซลล์ลอส และสารอื่นๆ เพื่อให้คงเหลือเซลล์ลอสเป็นองค์ประกอบหลัก

- 15 จากการสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์ลอสในประเทศไทย พบว่า เซลล์ลอสสามารถผลิตได้จากจุลินทรีย์และพืช ในกลุ่มของจุลินทรีย์แบคทีเรียที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตเซลล์ลอส ได้แก่ อะซิโตแบคเตอร์ (*Acetobacter* spp.) โดยสืบค้นพบสิทธิบัตรเลขที่ประกาศโฆษณา 19552 การพัฒนาสูตรอาหารสังเคราะห์สำหรับเลี้ยงอะซิโตแบคเตอร์ อะซิโตไซลินัม (*Acetobacter aceti xylinum*) เพื่อผลิตเซลล์ลอสโดยใช้น้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญและเติมสารอนินทรีย์แทนการใช้น้ำมะพร้าว อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9632 การพัฒนาสูตร
- 20 วุ้นเซลล์ลอส โดยการเติมผลเม่าหรือน้ำเม่า สารให้ความหวาน และเชื้อเลี้ยงอะซิโตแบคเตอร์ ไซลินัม ไซลินัม (*Acetobacter xylinum xylinum*) อนุสิทธิบัตรเลขที่ 306 กระดาษพาร์ชเมนต์ (Parchment) ชนิดใหม่ที่ได้จากการเลี้ยงอะซิโตแบคเตอร์ ไซลินัม (*Acetobacter xylinum*) ในอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไปและเพิ่มน้ำมะพร้าวเป็นส่วนผสมร่วม อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7972 กรรมวิธีการผลิตกระดาษเซลล์ลอสจากแบคทีเรียอะซิโตแบคเตอร์ ไซลินัม (*Acetobacter xylinum*) โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานเด้าหัวเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13461
- 25 กรรมวิธีการผลิตแผ่นมาสก์ไบโอเซลล์ลอส โดยเฉพาะเลี้ยงอะซิโตแบคเตอร์ ไซลินัม สายพันธุ์ที่ไอเอสทีอาร์ 109



- (*Acetobacter xylinum* TISTR109) ในอาหารเลี้ยงเชื้อวุ้นกลูโคสและสารสกัดจากยีสต์ สิทธิบัตรเลขที่ประกาศ  
โฆษณา 172365 กระบวนการผลิตแผ่นเยื่อเลือกผ่านจากแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ์เฉพาะเลี้ยงอะซิโตแบคเตอร์  
ไซลินัม (*Acetobacter xylinum*) โดยใช้กระบวนการหมักโดยวางไว้แบบนิ่งในภาชนะปิด นอกจากนี้ยังสืบค้นพบ  
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9408 กรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสจากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียโรโดคอคคัสสายพันธุ์เอ็มไอ 2  
5 (*Rhodococcus* sp. MI 2) ที่คัดแยกได้จากผลละมุด ในอาหารภายใต้สภาวะแบบนิ่งและแบบเขย่า ในกลุ่มของพืช  
พบอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2762 กรรมวิธีการผลิตฟองน้ำที่มีลักษณะเป็นเส้นใยเซลลูโลสจากวัสดุเหลือใช้  
ทางการเกษตร ได้แก่ ชานอ้อย ฟางข้าว และผักตบชวา อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8237 กรรมวิธีการเตรียมเยื่อเซลลูโลส  
จากลำต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปใช้ผลิตไบโอเอทานอล ประกอบด้วยขั้นตอนของการเตรียมชั้นลำต้นปาล์มน้ำมัน  
การระเบิดด้วยไอน้ำ การสกัดด้วยน้ำร้อน และการสกัดด้วยต่าง ภายใต้สภาวะที่ดีที่สุด ซึ่งแต่ละขั้นตอนทำให้  
10 เซลลูโลสมีการเปลี่ยนแปลง โดยเยื่อเซลลูโลสที่ได้มีองค์ประกอบของเซลลูโลสที่เหมาะสมใช้เป็นวัตถุดิบในการหมัก  
เอทานอล ด้วยเอนไซม์และยีสต์พร้อมกันต่อไป อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9200 กระบวนการสกัดไมโครคริสตัลไลน์  
เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม ประกอบด้วยการสกัดเซลลูโลส โดยอาศัยการทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ที่สามารถเลือก  
การสกัดด้วยกรด (ไนตริก) หรือด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ได้ตะกอน ล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น เอทานอล แล้วนำไป  
ปรับปรุงสภาพทางสีของเซลลูโลสด้วยสารฟอกสี (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) จากนั้นนำตะกอนที่ผลิตได้ นำไปสกัด  
15 ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสด้วยความร้อนในระบบปิดรีฟลักซ์ (Reflux) ด้วยกรดไฮโดรคลอริกหรือซัลฟูริก  
แล้วทำแห้งเป็นผงด้วยเทคนิคแช่เยือกแข็ง และอนุสิทธิบัตรเลขที่ 13961 การผลิตวัสดุดูดซึมที่มีส่วนประกอบของ  
เส้นใยเซลลูโลส นำชานอ้อยที่ได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลไปแช่ในโซดาไฟ (NaOH) ความเข้มข้น 0.05 - 5 โมล  
ต่อลิตร ให้ความร้อนอุณหภูมิ 50 - 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ำกลั่นจนมีพีเอชเท่ากับ 7.0  
นำส่วนแห้งไปอบในตู้อบแห้ง และบดเส้นใยเซลลูโลสให้มีขนาด 80 -100 เมช เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุ  
20 ดูดซึมต่อไป

- นอกจากนี้ยังสืบค้นพบสิทธิบัตรต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายไถ ดังนี้ สิทธิบัตรได้วันเลขที่ประกาศ  
โฆษณา TW 201114694 A เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงดูดซับจากสาหร่ายไถ (Method For Making Adsorption  
Powder From *Cladophora* Algae) ได้เปิดเผยกรรมวิธีการผลิตผงดูดซับจากสาหร่ายไถ ประกอบด้วยขั้นตอน  
ของการนำสาหร่ายไถมาล้างทำความสะอาดครั้งที่ 1 จากนั้นทำการดึ่งน้ำออกครั้งที่ 1 ทำให้แห้งครั้งที่ 1 และ  
25 นำมากำจัดสี จากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดครั้งที่ 2 ดึ่งน้ำออกครั้งที่ 2 นำมาปรับพีเอช จากนั้นนำมาล้างครั้งที่  
3 ดึ่งน้ำออกครั้งที่ 3 ทำแห้งครั้งที่ 2 และนำสาหร่ายไถที่ได้มาบดให้ละเอียด และร่อนด้วยตะแกรง

สิทธิบัตรอเมริกาเลขที่ประกาศโฆษณา US 20100297436 A1 เรื่อง วัสดุที่ผลิตจากสาหร่ายไถและกรรมวิธีการผลิต (Cladophora Based Materials And Method Of Making Same) ได้เปิดเผยกรรมวิธีการผลิตวัสดุทนไฟที่ผลิตจากสาหร่ายไถ สิทธิบัตรจีนเลขที่ประกาศโฆษณา CN1164595 เรื่อง กรรมวิธีการผลิตกระดาษที่ต้านทานน้ำมันจากสาหร่ายไถ (Production process for making greaseproof paper by using salt-field cladophora) ได้เปิดเผยกรรมวิธีการผลิตกระดาษกันไขมันจากสาหร่ายไถน้ำเค็ม ประกอบด้วยขั้นตอนของ

5 ทำความสะอาดวัตถุดิบ การกำจัดยางเหนียว การกรองด้วยแรงดัน การกำจัดโปรตีน จากนั้นนำมาฟอกขาว และผลิตเป็นเยื่อกระดาษ

จากการสืบค้นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ผ่านมา ไม่พบการประดิษฐ์การผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไถ ซึ่งเป็นสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง หรือการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการสกัด

10 เซลลูโลสจากสาหร่ายกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้กรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสประกอบด้วย การใช้ต่างและการฟอกขาว ซึ่งใช้สารเคมี ความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิ และระยะเวลาแตกต่างกันตามชนิดของวัตถุดิบ จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน ฉะนั้นการหากรรมวิธีการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไถ นอกจากจะเป็นการนำกากเซลล์ของสาหร่ายไถไปใช้

15 สาหร่ายชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลลูโลสจากสาหร่ายไถและกรรมวิธีการผลิต ประกอบด้วย สาหร่ายไถ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ และกรดอะซิติกเข้มข้น และกรรมวิธีการผลิตประกอบด้วยขั้นตอน การนำสาหร่ายไถมาปั่นให้ละเอียดและคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร้อน

20 จากนั้นนำมาปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ล้างจนเซลลูโลสที่ได้มีค่าพีเอชเป็นกลาง แล้วฟอกขาวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์และกรดอะซิติก ล้างเซลลูโลสที่ฟอกขาวด้วยน้ำปราศจากไอออนจนมีค่าพีเอชเป็นกลาง ทำแห้งโดยผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งให้ได้เยื่อเซลลูโลส จากนั้นนำมาปั่นให้ละเอียด จะได้ผงเซลลูโลสที่มีขนาด 180-600 ไมโครเมตร



  
นายสุวิชัย บุญอารี

จุดประสงค์ของการประดิษฐ์ คือ เพื่อหาสูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์ูโลสจากสาหร่ายไถและกรรมวิธีการผลิต ที่ช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในกระบวนการสกัด พร้อมทั้งลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการผลิต

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

- 5 สูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์ูโลสจากสาหร่ายไถ ที่ซึ่งประกอบด้วย
- |  |             |                                 |
|--|-------------|---------------------------------|
| - สาหร่ายไถ                            | 0.02 - 2.00 | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร |
| - สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น | 1 - 5       | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร |
| - น้ำปราศจากไอออน                      | 90 - 96     | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร |
| - กรดอะซิติกเข้มข้น                    | 1 - 4       | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร |
- 10 - สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 1 - 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

กรรมวิธีการผลิตเซลล์ูโลสจากสาหร่ายไถ ที่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

- ก. การเตรียมสาหร่ายไถ นำสาหร่ายไถมาปั่นละเอียดและคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อนให้มีขนาด 180 - 600 ไมโครเมตร
- 15 ข. การสกัดเซลล์ูโลส นำสาหร่ายไถที่ได้จากข้อ ก. มาปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 70 - 90 องศาเซลเซียส ความผสมที่ความเร็วรอบ 120 - 300 รอบต่อนาที ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง จากนั้นล้างเซลล์ูโลสที่ได้จนมีค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 7 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
- ค. การฟอกขาว นำเซลล์ูโลสจากข้อ ข. มาเติมน้ำปราศจากไอออน ฟอกขาวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ และกรดอะซิติกเข้มข้น ที่อุณหภูมิ 70 - 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 - 30 นาที ล้างเซลล์ูโลสที่ฟอกขาวด้วยน้ำปราศจากไอออนจนมีค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 7
- 20 ง. การเตรียมเยื่อเซลล์ูโลส นำเซลล์ูโลสที่ฟอกขาวจากข้อ ค. มาทำแห้งโดยผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) เพื่อให้ได้เยื่อเซลล์ูโลส
- จ. การเตรียมผงเซลล์ูโลส นำเยื่อเซลล์ูโลสจากข้อ ง. มาปั่นละเอียดและคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อน ให้ได้ผลเซลล์ูโลสที่มีขนาด 180 - 600 ไมโครเมตร



### ตัวอย่างการทดลองการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไถ

ผู้ประดิษฐ์ได้ทำการทดลองศึกษาการผลิตเซลลูโลสจากสาหร่ายไถ โดยเริ่มต้นจากกระบวนการเตรียมตัวอย่างสาหร่าย การปรับสภาพด้วยต่าง และการฟอกขาว ดังมีรายละเอียดและผลการทดลองดังนี้

#### 1.1 การเตรียมสาหร่ายไถ

5 นำสาหร่ายไถแห้งมาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นละเอียดเอนกประสงค์ และนำไปผ่านตะแกรงร่อนให้มีขนาด 180 – 600 ไมโครเมตร

#### 1.2 การสกัดเซลลูโลส

10 เติมหาหร่ายไถขนาด 180 – 600 ไมโครเมตร ปริมาณ 10 กรัม ลงไปในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ในอัตราส่วนของสาหร่าย 1 กรัมต่อสารละลาย 50 มิลลิลิตร จากนั้นกวนผสมด้วยเครื่องกวนสารแบบใบกวน (Overhead stirrer) ความเร็ว 300 รอบต่อนาที และให้ความร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างทุก 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนจนค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 7.0 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปตรวจสอบองค์ประกอบของเซลลูโลสที่สกัดได้ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (Fourier transform infrared spectroscopy: FTIR) เทียบกับแอลฟาเซลลูโลส พบว่าตัวอย่างสาหร่ายที่ปรับสภาพด้วยต่างทั้งหมดมีพีค 3,000 – 3,400  $\text{cm}^{-1}$  ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชัน -OH สเตรตซิง (-OH stretching) ของเซลลูโลส และไม่ปรากฏตำแหน่งพีคที่ 1,510 ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชัน แอโรมาติก สเตรตซิง (Aromatic stretching) ของลิกนิน แต่ยังคงมีพีค 1,246  $\text{cm}^{-1}$  ซึ่งเป็นพีคของหมู่ฟังก์ชัน C-O-C (แอริล-อัลคิล อีเธอร์ สเตรตซิง) (C-O-C (aryl-alkyl ether) stretching) ของลิกนิน แสดงให้เห็นว่าการสกัดเซลลูโลสด้วยต่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถกำจัดลิกนินออกจากเซลลูโลสได้ไม่สมบูรณ์ และพบว่าสาหร่ายไถที่ผ่านการสกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงทำให้สีของเซลล์สาหร่ายซีดจางได้ ฉะนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการสกัดเซลลูโลสด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และกวนด้วยความเร็ว 300 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

#### 1.3 การฟอกขาวเซลลูโลส

25 นำเซลลูโลสที่สกัดได้ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เติมน้ำปราศจากไอออนปริมาตร 300 มิลลิลิตร แล้วฟอกขาวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรต์ (Sodium chlorite) ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

และกรดอะซิติกเข้มข้น (Glacial acetic acid) ในอัตราส่วนของกรดอะซิติกต่อสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 1 ต่อ 50 มิลลิลิตรต่อมิลลิลิตร กวนผสมบนเครื่องกวนสารให้ความร้อน (Hot plate) ให้ความร้อนที่อุณหภูมิเท่ากับ 70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง เก็บตัวอย่างทุกๆ 15 นาที ล้างด้วยน้ำปราศจากไอออนจนพีเอช (pH) เท่ากับ 7 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนำไปตรวจสอบองค์ประกอบและสัณฐานวิทยาของ

5 เซลลูโลสที่สกัดได้ ผลของ FTIR เทียบกับแอลฟาเซลลูโลส พบว่าเซลลูโลสที่ผ่านการฟอกขาวเป็นเวลา 30 และ 60 นาที ปรากฏพีกที่ 3,000 – 3,400 ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชัน -OH สเตรตจิง (-OH stretching) ของเซลลูโลส และไม่ปรากฏพีก 1,246 ซึ่งเป็นพีกของหมู่ฟังก์ชัน C-O-C (แอริล-อัลคิล อีเธอร์ สเตรตจิง) (C-O-C (aryl-alkyl ether) stretching) ของลิกนิน แสดงให้เห็นว่าการฟอกขาวสารหยาบที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

10 ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chlorite) ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร และกรด อะซิติกเข้มข้น (Glacial acetic acid) ในอัตราส่วนของกรดอะซิติกต่อสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 1 ต่อ 50 มิลลิลิตรต่อมิลลิลิตร สามารถกำจัดลิกนิน ออกจากเซลลูโลสได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

22330

ข้อถ้อยสัญญา

1. สูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์จากสาหร่ายไก่อ ที่ซึ่งประกอบด้วย

	- สาหร่ายไก่อ	0.02 - 2.00	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร
	- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น	1 - 5	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร
5	- น้ำปราศจากไอออน	90 - 96	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร
	- กรดอะซิติกเข้มข้น	1 - 4	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร
	- สารละลายโซเดียมคลอไรด์	1 - 5	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักต่อปริมาตร

2. กรรมวิธีการผลิตเซลล์จากสาหร่ายไก่อที่มีส่วนผสมตามข้อถ้อยสัญญา 1 ที่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

- 10 ก. การเตรียมสาหร่ายไก่อ นำสาหร่ายไก่อมาปั่นละเอียดและคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อนให้มีขนาด 180 - 600 ไมโครเมตร
- ข. การสกัดเซลล์ นำสาหร่ายไก่อที่ได้จากข้อ ก. มาปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิ 70 - 90 องศาเซลเซียส ความผสมที่ความเร็วรอบ 120 - 300 รอบต่อนาที ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง จากนั้นล้างเซลล์ที่ได้จนมีค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 7 เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
- 15 ค. การฟอกขาว นำเซลล์จากข้อ ข. มาเติมน้ำปราศจากไอออน ฟอกขาวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ และกรดอะซิติกเข้มข้น ที่อุณหภูมิ 70 - 90 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 - 30 นาที ล้างเซลล์ที่ฟอกขาวด้วยน้ำปราศจากไอออนจนมีค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 7
- ง. การเตรียมเยื่อเซลล์ นำเซลล์ที่ฟอกขาวจากข้อ ค. มาทำแห้งโดยผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) เพื่อให้ได้เยื่อเซลล์
- 20 จ. การเตรียมผงเซลล์ นำเยื่อเซลล์จากข้อ ง. มาปั่นละเอียดและคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อน ให้ได้ผงเซลล์ที่มีขนาด 180 - 600 ไมโครเมตร



บทสรุปการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์โลสจากสาหร่ายไถและกรรมวิธีการผลิต โดยสูตรส่วนผสมสำหรับการเตรียมเซลล์โลสจากสาหร่ายไถ ประกอบด้วย สาหร่ายไถ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ และกรดอะซิติกเข้มข้น และกรรมวิธี

5 การผลิตเซลล์โลสจากสาหร่ายไถ เริ่มจากนำสาหร่ายไถมาปั่นให้ละเอียดและคัดแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อน จากนั้นนำมาปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ล้างจนเซลล์โลสที่ได้มีค่าพีเอชเป็นกลาง แล้วฟอกขาวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์และกรดอะซิติก ล้างเซลล์โลสที่ฟอกขาวด้วยน้ำปราศจากไอออนจนมีค่าพีเอชเป็นกลาง ทำแห้งโดยผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งให้ได้เยื่อ

10 เซลล์โลส จากนั้นนำมาปั่นให้ละเอียด จะได้ผงเซลล์โลสที่มีขนาด 180-600 ไมโครเมตร ซึ่งพร้อมนำไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพต่อไป โดยการประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์แรก ที่รายงานสถานะที่เหมาะสมในในการผลิตเซลล์โลสจากสาหร่ายไถ รวมทั้งสถานะที่รายงานในสิ่งประดิษฐ์นี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาหร่ายทุกชนิดและกากเซลล์สาหร่ายชนิดอื่นๆ ที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย

22330