



เลขที่อนุสิทธิบัตร 16463

อสป/200 - ช

## อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  
อิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี)  
หากฎในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ 1703001841


วันขอรับอนุสิทธิบัตร 21 กันยายน 2560

ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิราภรณ์ เพชรเย็น

ที่แสดงถึงการประดิษฐ์ วัสดุเชิงประยุกต์พอลิไวนิลคลอโร์ฟอร์มไม่ผสมสารเติมแต่งที่ทนทาน  
ต่อการใช้งานกลางแจ้งและกรร美化การผลิตวัสดุดังกล่าว

ให้ผู้ทรง ณ นี้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้	ณ	วันที่	8	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2563
หมดอายุ	ณ	วันที่	20	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	2566



(ลงชื่อ).....

(นายดิเรก บุญแท้)  
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติราชการแทน

อิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ

- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีรึปีที่ 5 ของอายุสิทธิบัตร มีฉะนั้น อนุสิทธิบัตรจะสิ้นอายุ
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันได้
- ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 คราว มีกำหนดคราวละ 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
- การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

045699

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

วัสดุเชิงประกลับพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง และกรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว

5 ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

วัสดุเชิงประกลับพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง และกรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว ประกอบด้วย ชนิดปริมาณของพงไม้ สารดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต สารดัดแปลงความทนแรงกระแทกและพงสี ซึ่งออกแบบแผนกราฟคลองโดยใช้โปรแกรมเช็นทรัลคอมโพสิต (Central Composite Design, CCD) วัสดุเชิงประกลับพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้

10 การประดิษฐ์นี้มีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงให้ได้มาซึ่งวัสดุเชิงประกลับพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ที่มีสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางแสงที่สูงขึ้นเหมาะสมกับการใช้งานกลางแจ้ง ได้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างความแข็งแรง

สาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

15 วิทยาศาสตร์เคมีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเชิงประกลับพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งและกรรมวิธีการผลิตวัสดุดังกล่าว

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

20 การผลิตและการตลาดของพอลิไวนิลคลอไรด์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) ที่ประเทศไทยมีการนำเข้าห่อพีวีซี มาใช้ในระบบชลประทาน นับตั้งแต่เวลานั้น เป็นต้นมาอุตสาหกรรมพอลิไวนิลคลอไรด์ก็ได้เติบโตและมั่นคงถึงปัจจุบัน โดยมีการผลิตพีวีซีมากกว่า 30 ล้านตันต่อปีทั่วโลก และในประเทศไทยมีการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์มากกว่า 7 แสนตันต่อปี ประเทศไทยจึงเป็น 1 ใน 5 ของผู้ส่งออกพอลิไวนิลคลอไรด์มากที่สุด

25 ผลิตภัณฑ์พอลิไวนิลคลอไรด์มีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่วัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ ลินค์อุปโภค รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ท่อน้ำ ระบายน้ำ ครอบประตูหน้าต่าง วอลล์เปเปอร์ สายไฟ เบจะ รถยานพาหนะ ป้ายทางปูพื้น ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา บัตรเครดิต เฟอร์นิเจอร์ชุดรับแขก ม่านใน ห้องน้ำ ถุงมือผ้าตัด ถุงบรรจุเสื้อ ห่อสายยาง ตลอดจนบรรจุภัณฑ์อาหารจำพวกน้ำ กล่องใส่อาหารและแผ่นฟิล์มห่อหุ้มอาหาร

ปัจจุบันการใช้งานพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์นั้นได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานในภาวะที่อยู่กลางแจ้ง และตกแต่งเป็นเวลานาน ๆ เหตุนี้อาจจึงทำให้ความแข็งแรง ลักษณะพื้นผิวและอายุการใช้งานของพลาสติกคงค่าต่ำลง ซึ่งโดยทั่วไปในปฏิกรรมที่พอลิเมอร์ได้รับแสง อัลตราไวโอเลตส่างผลทำให้สมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเกิดสี (discoloration) และ 5 ความเนียนคลดน้อยลงเป็นต้น หรือสมบัติเชิงกล เช่น ความทนแรงดึง ความทนแรงกระแทกลดลงจากเดิมแนวคิดที่จะปรับปรุงสมบัติของพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์ โดยศึกษาวิจัยถึงชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของสารเติมแต่งต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตวัสดุเชิงประ同胞พอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้เพื่อเสริมความทนทานต่อการแตกสลายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะจากแสงอัลตราไวโอเลตตลอดจนสามารถทำงานอย่างการใช้งานและสมบัติเชิงกลที่เปลี่ยนแปลงไป

## 10 การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

สูตรกรรมวิธีการผลิตวัสดุเชิงประ同胞พอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง ประกอบด้วย

### 1. สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงสมบัติทางแสงให้กับพอลิไวนิลคลอไรด์ ดังนี้

ก. สารตัวเติม ได้แก่ สารตัวเติมเต็มนินทรี (Inorganic filler) เช่น แคลเซียมคาร์บอนेट (calcium carbonate), เขียว่าดำ (carbon black), ทัลค์ (talc) และ เคอาลิน (kaolin) สารตัวเติมอินทรี (organic filler) เช่น แป้ง (starch), และพงไม้ (wood powder) เป็นต้น สารตัวเติมที่เป็นพงไม้ นำเข้าเลื่อยเศษไม้หรือไม้แผ่นบาง นานด โดยขนาดที่เลือกใช้จะมีขนาดอนุภาคเท่ากับ 40 60 80 หรือ 140 เมช

บ. สารป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต เลือกจากพอลิเมอร์ที่มีหมุนที่สามารถดูดกลืนแสงญวีได้ดีเริ่กว่าหมุนโครโนฟอร์ (Chromophores) ได้แก่ หมุนไฮดรเจนเปอร์ออกไซด์ เช่น หมุนไฮดรเจนเปอร์ออกไซด์ หมุนคาร์บอนิล หรือหมุนที่มีพันธะคู่ เพื่อป้องกันการสลายตัวของพอลิเมอร์

ค. สารคัดแปรความทนแรงกระแทกทำจากยางหรือพอลิเมอร์ที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว(glass transition temperature:  $T_g$ ) ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง สารคัดแปรความทนแรงกระแทกจะกระจายอยู่ในพอลิเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบหลัก ส่งผลให้พอลิเมอร์สามารถรับแรงกระแทกได้สูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

จ. พงสี ปริมาณความเข้มข้น ได้แก่ 0.1% 0.3% 0.5% 0.7% 1.0%

- 25 2. กรรมวิธีและกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประ同胞พอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง ตาม 1 ใช้โปรแกรม Central Composite Design (CCD) ออกแบบแผนการทดลอง โดยเลือกที่อัตราส่วนที่มีความเชื่อมั่นมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
3. กรรมวิธีและกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประ同胞พอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง ตาม 1 เทريยมโดยกระบวนการอัดรีด (extrusion) อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 150 ถึง 170 องศาเซลเซียส

4. นำวัสดุเชิงประดิษฐ์ไวนิลคลอไครค์/พงไม้ที่ผ่านการคงตัวแล้วมาตรวจสอบสมบัติเชิงกล สมบัติ  
กายภาพและทดสอบเสถียรภาพทางแสงภายใต้ภาวะเร่งที่ระยะเวลาต่างๆ
5. ติดตามผลการดำเนินการอย่างตัวของแผ่นวัสดุเชิงประดิษฐ์ไวนิลคลอไครค์/พงไม้ที่เตรียมได้  
โดยตรวจสอบลักษณะปรากฏ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกล ที่ภาวะเร่งด้วยเวลาต่างกัน ดังนี้
  - ตรวจสอบลักษณะปรากฏ ได้แก่ สภาพพื้นผิวด้วยเครื่องกลดึงจุดบรรจบ อิเล็กตรอนแบบส่อง  
กราด
  - ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงของสีด้วยเครื่องสเปกโตร  
โฟโตมิเตอร์ และความเงาด้วยกล้องสูญญากาศ
  - ทดสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นทดสอบความต้านทานแรงดึง โค้ง (flexural property : 3-point  
bending) ตามมาตรฐาน ASTM D 790-07

## ตารางที่ 1 จำนวนการทดลองที่ออกแบบโดยโปรแกรม CCD สำหรับ 4 ปัจจัย

ตัวแปร	พงษ์	ระดับปริมาณที่สนใจ			ผลลัพธ์	การตอบสนอง
		สารคุณภาพแสง อัลตราไวโอเลต	สารคัดแปลง ความทันเรց	กระแทก		
1	-1	1	-1	-1	-1	
2	0	0	0	0	0	
3	1	1	-1	-1	1	
4	-1	-1	-1	-1	1	
5	1	-1	1	1	1	
6	1	1	1	1	-1	
7	0	0	0	0	0	
8	-1	1	1	1	1	
9	1	-1	-1	-1	-1	
10	-1	-1	1	1	-1	
11	0	0	0	0	0	
12	-1	1	1	1	-1	
13	-1	-1	-1	-1	-1	
14	1	1	-1	-1	-1	
15	1	-1	-1	-1	1	
16	0	0	0	0	0	
17	1	1	1	1	1	
18	-1	1	-1	-1	1	
19	-1	-1	1	1	1	
20	1	-1	1	1	-1	
21	0	2	0	0	0	
22	0	0	2	0	0	
23	2	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	2	
25	0	0	0	0	-2	
26	-2	0	0	0	0	
27	0	-2	0	0	0	
28	0	0	-2	0	0	
29	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	

คั้งตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมถึงการประดิษฐ์

ตัวอย่างที่ 1

- การทดลองสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ทั้ง 30 สูตร ได้ผลการทดลองที่แตกต่างกัน เพราะสูตรผสมแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้มีระดับปริมาณของสารเติมต่างกัน สูตรผสมแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ที่ 2 เป็นสูตรของโรงงานอุตสาหกรรม มีองค์ประกอบของพงไม้ 25.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักสารดูดซับแสงอัลตราไวโอลেต 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักสารดัดแปลงความทนแรงกระแทก 5.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และพงสี 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักได้ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.3200 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าความเค้นสูงสุดในการดัดโค้ง 27.88 เมกะปascal และค่าความทนแรงกระแทก 10 1,760.00 จูลส์ต่อตารางมิลลิเมตร เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการทดลองของสูตรผสมแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ที่ 2 กับสูตรผสมอื่นเพื่อทำการหาสูตรผสมที่เหมาะสม มีค่าความหนาแน่นที่ต่ำ และสมบัติเชิงกลสามารถยอมรับได้ พบร่วมกับวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ที่ 15 มีองค์ประกอบของพงไม้ 30.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักสารดูดซับแสงอัลตราไวโอลেต 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักสารดัดแปลงความทนแรงกระแทก 3.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และพงสี 0.7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักได้ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1.0789 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าความเค้นสูงสุดในการดัดโค้ง 59.63 เมกะปascal และค่าความทนแรงกระแทก 15 2,322.00 จูลส์ต่อตารางมิลลิเมตร

ตัวอย่างที่ 2

- กำหนดระยะเวลาในการทดสอบภายใต้ภาวะเร่ง 4 เวลา ได้แก่ 0 ปี 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี แหล่งแสงภายใต้ภาวะเร่ง(Q-UV weathering tester) ใช้หลอดฟลูออเรสเซนท์ยูวีที่มีความเข้มแสงเท่ากับ 280 วัตต์ต่อตารางเมตร คำนวณเทียบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 6 ปีตั้งแต่พุทธศักราช 2550 ถึง 2556 ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอลे�ตในประเทศไทย = 360 เมกะจูลส์ต่อตารางเมตร  
(จากเมกะจูลส์ =  $10^6$  วัตต์ x วินาที)
- ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอลे�ตในประเทศไทย =  $360 \times 10^6$  วัตต์ x วินาทีต่อตารางเมตร
- 25 ความเข้มของหลอดยูวี =  $280$  วัตต์ต่อตารางเมตร  
1 ปี/ภาวะได้  $\frac{360 \times 10^6}{280}$  วัตต์ต่อตารางเมตร  
=  $1.29 \times 10^6$  วินาที  
=  $358.33$  ชั่วโมง  
=  $14.93$  วัน (ประมาณ 15 วัน)

จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า เวลา 15 วันภายในตู้เร่งภาวะ เท่ากับ 1 ปีกางแจ้ง เวลา 30 วันภายในตู้เร่งภาวะ เท่ากับ 2 ปีกางแจ้ง และเวลา 45 วันภายในตู้เร่งภาวะ เท่ากับ 3 ปี กางแจ้ง เมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดนั่นแต่ละสูตรใช้ประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/ผงไม้ทัดสอน สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกลและลักษณะปรากฏทางกายภาพ

- 5 สารเติมแต่ง (additives) ที่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติพลาสติกต่างๆ รวมทั้งพอลิไวนิลคลอไรด์ ให้มีสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากจะช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกล (mechanical properties) แล้วยังช่วยปรับปรุงให้พอลิไวนิลคลอไรด์มีความคงทนต่อแสง ความร้อนและสภาพ ภูมิอากาศ ได้มากขึ้นด้วย โดยการเติมสารเติมแต่งลงไปในระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก หรือระหว่างการผสมก่อนทำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการเติมสารเติมแต่งกับเม็ดพลาสติกพีวีซีให้เข้ากัน เรียกว่า การผลิตพีวีซีชนิดสารประกอบ (compounding) สารเติมแต่งที่ช่วยปรับปรุงสมบัติทาง แสงให้กับพอลิไวนิลคลอไรด์ประกอบด้วย
- 10

#### วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

ได้แก่ วิธีแล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อถือสิทธิ

1. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง ประกอบด้วย

พอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้

5 สารตัวเติม

สารป้องกันแสงอัลตร้าไวโอเลต

สารดัดแปลงความทันแรงกระแทก

ผงสี

2. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง

10 ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารตัวเติม เลือกได้จาก สารตัวเติมเม้มอนินทรีย์, สารตัวเติมอินทรีย์

3. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง

ตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่ง สารตัวเติมอินทรีย์ เลือกได้จาก แคลเซียมคาร์บอนเนต, เขม่าดำ, หัลค์, เคอลิน

4. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง

15 ตามข้อถือสิทธิ 2 ที่ซึ่ง สารตัวเติมอินทรีย์ เลือกได้จาก แป้ง, พงไม้

5. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง

ตามข้อถือสิทธิ 4 ที่ซึ่ง พงไม้ คือ ปูเลือย เศษไม้ หรือไม้แผ่นบางๆ มากดให้เป็นผง ที่มีขนาดอนุภาค เท่ากับ 40, 60, 80, หรือ 140 เมช

6. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง

20 ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารป้องกันแสงอัลตร้าไวโอเลต เลือกได้จาก หมูโครโนฟอร์ หมูไซโตรเจน เปอร์ออกไซด์ หมู่кар์บอนิล หรือหมูที่มีพันธุ์คู่

7. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง

ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง สารดัดแปลงความทันแรงกระแทก เลือกได้จาก ยาง หรือพอลิเมอร์

8. วัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง ตาม

25 ข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ผงสี มีปริมาณความเข้มข้น 0.1%, 0.3%, 0.5%, 0.7%, 1.0%

9. กรรมวิธีการผลิตวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ ผสมสารเติมแต่งที่ทนทานต่อการใช้งาน

กลางแจ้ง ตามข้อถือสิทธิ 1 มีขั้นตอนดังนี้ นำพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้, สารตัวเติม, สารป้องกัน

แสงอัลตร้าไวโอเลต, สารดัดแปลงความทันแรงกระแทก, ผงสี ผสมรวมกันแล้วอัดรีด ที่อุณหภูมิ

อุณหภูมิ 150 ถึง 170 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการทดสอบสภาพผิวด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์

30 อิเล็กตรอนแบบส่อง粒，ความหนาแน่นการเปลี่ยนแปลงของสีด้วยเครื่องสเปกโทร ไฟคอมิเตอร์,

ความเบาด้วยกลอسمิเตอร์ และความต้านทานแรงดักโคง

บทสรุปการประดิษฐ์

- กรรมวิธีและกระบวนการผลิตที่ออกแบบการทดลองโดยใช้โปรแกรม เซ็นทรัลคอม โพสิต (CCD) ของวัสดุเชิงประกลบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ชินิด โดยปริมาณ ของพงไม้สารคุดซับแสง อัลตราไวโอลেต สารดัดแปรความทนแรงกระแทกและพงสี แตกต่างกันในแต่ละสูตรองค์ประกอบ 5 สามารถผลิตวัสดุเชิงประกลบพอลิไวนิลคลอไรด์/พงไม้ที่มีสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางแสงที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้งานกลางแจ้ง ได้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ส่งผลต่อโครงสร้างความแข็งแรง สามารถผลิตในภาคร้อนเพื่อประยุกต์ในอุตสาหกรรมพลาสติกฐานพอลิไวนิลคลอไรด์