



เลขที่อนุสิทธิบัตร 20331

อสป/200 - ข

อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ชื่อสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ดังที่ปรากฏในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ 1803001743
วันขอรับอนุสิทธิบัตร 7 สิงหาคม 2561
ผู้ประดิษฐ์ นายชิราวุฒิ เพชรเย็น และคณะ
ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริก
จากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนี้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
หมดอายุ ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567



รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

- หมายเหตุ
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 ของอายุอนุสิทธิบัตร มิฉะนั้น อนุสิทธิบัตรนี้จะสิ้นสุดอายุ
 - ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวได้
 - ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 ครั้ง มีกำหนดคราวละ 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 - การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



Ref.256501043199272

20331

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

5 กรรมวิธีการผลิตเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เป็นการสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ ร่วมกับกราฟีนมีความมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงชีวไฟฟ้าใช้งาน ในการวิเคราะห์ไซคลิกโวลแทมเมตรี เพื่อนำมาทำเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริก โดยทำการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลโดยการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ให้มีรูปร่างทรงกลมและรูปร่างเป็นแท่ง แล้วจึงนำมาสังเคราะห์เป็นวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนด้วยวิธีไฮบริดที่อาศัยไดเมทิลฟอร์มาไมด์เป็นตัวทำละลายเพื่อให้เกิดการกระจายตัวเป็นวัสดุเชิงประกอบแบบไฮบริด ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส แล้วนำสารเชิงประกอบที่ได้มาเคลือบบนผิวชีวไฟฟ้าใช้งานวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนและชีวไฟฟ้าใช้งานที่ผ่านการปรับปรุงจะถูกนำไปตรวจสอบเอกลักษณ์พร้อมทั้งสมบัติและประสิทธิภาพการตอบสนองต่อกรดยูริกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทำเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกโดยการนำชีวไฟฟ้าที่ผ่านการปรับปรุงมาต่อกับวงจร ซึ่งจะทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโพเทนชิโอสแตตกับคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ไซคลิกโวลแทมเมตรี ในตรวจวัดกรดยูริก โดยการปรับปรุงชีวไฟฟ้าใช้งานด้วยวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนนั้นส่งผลให้ความสามารถในการนำไฟฟ้า และพื้นที่ในการทำปฏิกิริยาระหว่างชีวไฟฟ้ากับสารละลายที่มีกรดยูริกเพิ่มขึ้น ทำให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดกรดยูริกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีความเข้มข้นของกรดยูริกในสารละลายที่น้อยก็สามารถตรวจวัดได้ นอกจากนี้เซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถนำมาใช้ตรวจวัดกรดยูริกเพื่อตรวจสอบสุขภาพในเบื้องต้นหรือนำมาตรวจวัดกรดยูริกเพื่อประกอบการรักษาโรคต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของกรดยูริกได้ อีกทั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนยังมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน

30 ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไปร่างกายของคนเรามีการสร้างกรดยูริกขึ้นซึ่งพบได้ในปัสสาวะและเลือด โดยกรดยูริกนั้นเกิดจากกระบวนการสลายสารพิวรีนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารพันธุกรรม ดังนั้นสารพิวรีนจึงเป็นสารที่ร่างกายขาดไม่ได้ อวัยวะที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสารพิวรีนให้เป็นกรดยูริกคือตับซึ่งมนุษย์มีกลไกในการกำจัดกรดยูริกคือการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะ โดยตับจะส่งกรดยูริกเข้าสู่กระแสเลือดและขับออกมาในรูปสารละลายในปัสสาวะ




นายสุวิชัย บุญอารี

- ซึ่งโดยปกติแล้วในร่างกายของคนเราควรจะต้องมีความเข้มข้นของกรดยูริกในเลือดไม่เกิน 7.0 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ถ้าร่างกายมีระดับความเข้มข้นของกรดยูริกผิดปกติ จะทำให้เกิดอันตรายกับอวัยวะต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดโรคร้ายตามมา เช่น เมื่อร่างกายมีความเข้มข้นของกรดยูริกในเลือดสูง กรดยูริกก็จะไป
- 5 สะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น เมื่อไปสะสมตามข้อกระดูกก็จะทำให้เกิดเป็นโรคเก๊าท์ เมื่อสะสมตามผนังหลอดเลือดก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ และเมื่อสะสมที่ไตก็จะทำให้เป็นนิ่วได้ เป็นต้น ดังนั้นระดับความเข้มข้นของกรดยูริกจึงมีความสัมพันธ์กับโรคต่างๆ ระดับขอความเข้มข้นของกรดยูริกอาจใช้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพได้
- 10 การตรวจวัดระดับกรดยูริกโดยทั่วไปสามารถตรวจวัดได้ทั้งในเลือดและปัสสาวะโดยทั่วไปแพทย์มักจะพิจารณาสั่งตรวจเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยมีระดับความเข้มข้นของกรดยูริกในร่างกายสูงหรือผู้ป่วยมีอาการป่วยของโรคที่เกี่ยวข้องกับระดับความเข้มข้นของกรดยูริก หรือสั่งตรวจเพื่อติดตามรักษาอาการป่วย นอกจากนี้การวัดระดับความเข้มข้นของกรดยูริกยังจำเป็นกับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีด้วยเนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษารูปแบบนี้ มักจะมีโอกาสที่
- 15 ร่างกายจะมีภาวะความเข้มข้นกรดยูริกในเลือดสูงจนอาจทำให้เกิดเสียชีวิตได้ การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของกรดยูริกจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาโรคต่างๆ และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยของโรคที่รุนแรง โดยในปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจกรดยูริกที่นิยมใช้กัน คือการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าด้วยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรี เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถใช้ตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาในการตรวจวัดที่รวดเร็ว
- 20 ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้มีการคิดค้นเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรี ซึ่งผู้ประดิษฐ์ได้ปรับปรุงขั้วไฟฟ้า โดยทำการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ให้มีรูปร่างทรงกลมและรูปร่างเป็นแท่ง เพื่อใช้สำหรับเตรียมวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน ด้วยวิธีการไฮบริด เพื่อนำมาทำเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริก ซึ่งนาโนซิงค์ออกไซด์และกราฟีนเป็นสารที่มีสมบัติเหมาะสมแก่การนำมาปรับปรุงขั้วไฟฟ้า
- 25 เนื่องจากนาโนซิงค์ออกไซด์เป็นสารที่มีความเข้ากันได้กับสารชีวโมเลกุล มีสภาพการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสูง มีความเสถียรทางเคมี และง่ายต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า อีกทั้งรูปร่างของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่แตกต่างกันจะแสดงสมบัติที่มีแตกต่างกันออกไป เช่นอัตราส่วนพื้นผิวต่อปริมาตรความสามารถในการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ซึ่งถือเป็นสมบัติหลักที่จะช่วยเพิ่มความไวและความจำเพาะต่อการตรวจวัด และกราฟีนเป็นวัสดุที่มีสมบัติทางความร้อนและไฟฟ้าที่ดีประกอบกับการมีพื้นที่ผิวนาน
- 30 ใหญ่ จึงทำให้กราฟีนเป็นวัสดุที่เหมาะสมแก่การนำมาทำเป็นวัสดุเชิงประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนาโนซิงค์ออกไซด์และเพิ่มพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยาให้มากขึ้นและเนื่องด้วยกรดยูริกมีความว่องไวทางเคมีไฟฟ้า ทำให้ไบโอเซ็นเซอร์ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรีสามารถตรวจวัดและแปลผลออกมาเป็นความเข้มข้นของสารเมื่อให้ศักย์ไฟฟ้าในระบบ



การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

การประดิษฐ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนนั้น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน และขั้นตอนการปรับปรุงชีวไฟฟ้าใช้งานด้วยวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน

5 ในขั้นตอนแรก การสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์จะใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล โดยทำการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ให้มีรูปร่างทรงกลมและรูปร่างเป็นแท่ง ที่ซึ่งการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ให้มีรูปร่างทรงกลม มีขั้นตอนดังนี้

10 - นำผงซิงค์ไนเตรท เฮกซะไฮเดรท 9 มิลลิโมล ละลายในน้ำปราศจากไอออน 40 มิลลิลิตร ภายใต้การกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

- นำสารละลายผสมที่ได้มาหยดแอมโมเนีย จนสารละลายผสมมีค่าพีเอชเท่ากับ 9 จากนั้นนำมา กวนต่อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงให้สารตกตะกอนแล้วล้างตะกอนด้วยน้ำปราศจาก ไอออน

15 - นำตะกอนที่ได้ไปอบโตเคลฟที่อุณหภูมิต่างๆ ในช่วง 90 ถึง 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำตะกอนไปล้างด้วยเอทานอลจำนวน 3 ครั้ง

- นำตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง การสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีรูปร่างเป็นแท่ง มีขั้นตอนดังนี้

- นำผงซิงค์ไนเตรท เฮกซะไฮเดรท และเฮกซะเมทิลีนเตตระมีน อย่างละ 0.1 โมลละลายในน้ำ ปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร ภายใต้การกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที

20 - นำสารละลายผสมที่ได้ไปอบโตเคลฟที่อุณหภูมิต่างๆ ในช่วง 90 ถึง 200 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงให้สารตกตะกอนและนำตะกอนไปล้างด้วยเอทานอลจำนวน 3 ครั้ง

- นำตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

25 ขั้นตอนที่สอง คือ การเตรียมวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน โดยใช้ วิธีการไฮบริด มีขั้นตอนดังนี้

- นำผงกราฟีน 20 มิลลิกรัม และนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปริมาณ 20 มิลลิกรัม มาผสมกับ ไดเมทิลฟอร์มาไมด์ 5 มิลลิลิตร

- นำสารละลายผสมไปสั่นผสมด้วยเครื่องอัลตราโซนิกส์ เป็นระยะเวลา 30 นาที และที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สารละลายจะก่อตัวเป็นวัสดุเชิงประกอบแบบไฮบริด

30 ขั้นตอนที่สาม คือ การปรับปรุงชีวไฟฟ้าใช้งานด้วยวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ ร่วมกับกราฟีน มีขั้นตอนดังนี้

- นำวัสดุเชิงประกอบกราฟีนร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ 5 ไมโครลิตรมาเคลือบบนผิวชีวไฟฟ้า



- นำขั้วไฟฟ้าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสแล้วจึงสามารถนำขั้วไฟฟ้าไปใช้งานในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีสำหรับตรวจวัดกรดยูริก

- 5 ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าใช้งานด้วยวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนแล้ว ทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโพเทนชิโอสแตตกับคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ไซคลิกโวลแทมเมตรี จากนั้นนำขั้วไฟฟ้ามาต่อกับวงจร ทำการวิเคราะห์ไซคลิกโวลแทมเมตรีโดยหดยดสารละลายกรดยูริกให้ครอบคลุมขูดขั้วไฟฟ้าและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตอบสนองต่อกรดยูริกโดยเปรียบเทียบระหว่างขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนกับขั้วไฟฟ้าเปล่า นอกจากนี้
- 10 ทำการตรวจสอบเอกลักษณ์พร้อมทั้งคุณสมบัติของขั้วไฟฟ้าที่ผ่านการปรับปรุงและวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนด้วยเทคนิคต่างๆ ดังนี้ คือ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของสารด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction: XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscopy: TEM) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Field Emission Scanning Electron Microscopy: FESEM) เครื่องมือวิเคราะห์หาค่าพื้นที่ผิว
- 15 (Surface Area and Porosity Analyzer: BET) และเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Thermo gravimetric analyzer: TGA)

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์



ข้อถือสิทธิ

1. กรรมวิธีการผลิตเซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดยูริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน
- 5 ประกอบด้วย
- ก. การสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์จะใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล โดยทำ การสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ให้มีรูปร่างทรงกลมและรูปร่างเป็นแท่ง ที่ซึ่งการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ให้มีรูปร่างทรงกลม มีขั้นตอนดังนี้
- 10 - นำผงซิงค์ไนเตรท เฮกซะไฮเดรท 9 มิลลิโมล ละลายในน้ำปราศจากไอออน 40 มิลลิลิตร ภายใต้การกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- นำสารละลายผสมที่ได้มาหยดแอมโมเนีย จนสารละลายผสมมีค่าพีเอชเท่ากับ 9 จากนั้นนำมา
- 15 กวนต่อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงให้สารตกตะกอนแล้วล้างตะกอนด้วยน้ำปราศจากไอออน
- นำตะกอนที่ได้ไปอบโตเคลฟที่อุณหภูมิต่างๆ ในช่วง 90 ถึง 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
- 10 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำตะกอนไปล้างด้วยเอทานอลจำนวน 3 ครั้ง
- นำตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- การสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีรูปร่างเป็นแท่ง มีขั้นตอนดังนี้
- นำผงซิงค์ไนเตรท เฮกซะไฮเดรท และเฮกซะเมทิลีนเตตระมีน อย่างละ 0.1 โมลละลายในน้ำ
- ปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร ภายใต้การกวนที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาที
- 20 - นำสารละลายผสมที่ได้ไปอบโตเคลฟที่อุณหภูมิต่างๆ ในช่วง 90 ถึง 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงให้สารตกตะกอนและนำตะกอนไปล้างด้วยเอทานอลจำนวน 3 ครั้ง
- นำตะกอนไปอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- ข. การเตรียมวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน โดยใช้วิธีการไฮบริด มี
- 25 ขั้นตอนดังนี้
- นำผงกราฟีน 20 มิลลิกรัม และนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ปริมาณ 20 มิลลิกรัมมาผสมกับไดเมทิลฟอร์มาไมด์ 5 มิลลิลิตร
- นำสารละลายผสมไปสั่นผสมด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์ เป็นระยะเวลา 30 นาทีและที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สารละลายจะก่อตัวเป็นวัสดุเชิงประกอบแบบไฮบริด
- 30 ค. การปรับปรุงข้อไฟฟ้าใช้งานด้วยวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน มีขั้นตอนดังนี้
- นำวัสดุเชิงประกอบกราฟีนร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์ 5 ไมโครลิตรมาเคลือบบนผิวข้อไฟฟ้า
- นำข้อไฟฟ้าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสแล้วจึงสามารถนำข้อไฟฟ้าไปใช้งานในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีสำหรับตรวจวัดกรดยูริก
- 35




นายสุวิชัย บุญอารี

บทสรุปการประดิษฐ์

- 5 การประดิษฐ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดตุริกจากนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีนนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสังเคราะห์นาโนซิงค์ออกไซด์ ขั้นตอนการเตรียมวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน และขั้นตอนการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าใช้งานด้วยวัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน โดยการประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนซิงค์ออกไซด์สังเคราะห์ร่วมกับกราฟีน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทำเป็น
- 10 เซ็นเซอร์ตรวจวัดกรดตุริกโดยการนำขั้วไฟฟ้าที่ผ่านการปรับปรุงมาต่อกับวงจร ซึ่งจะทำการติดตั้งเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าโพเทนชิโอสแตตกับคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ไซคลิกโวลแทมเมตรี ในตรวจวัดกรดตุริก

20331