



เลขที่อนุสิทธิบัตร 21410

อสป/200 - ข

## อนุสิทธิบัตร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่

### มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับการประดิษฐ์ตามรายละเอียดการประดิษฐ์ ชื่อถือสิทธิ และรูปเขียน (ถ้ามี) ดังที่ปรากฏในอนุสิทธิบัตรนี้

เลขที่คำขอ 1803001744

วันขอรับอนุสิทธิบัตร 7 สิงหาคม 2561

ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชिरารุณี เพชรเย็น และคณะ

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ กรรมวิธีการสังเคราะห์เซนเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิล  
แอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

ให้ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรนี้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรทุกประการ

ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หมดอายุ ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567



รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
ผู้ออกอนุสิทธิบัตร

พนักงานเจ้าหน้าที่

- หมายเหตุ
- ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีเริ่มตั้งแต่ปีที่ 5 ของอายุอนุสิทธิบัตร มิฉะนั้น อนุสิทธิบัตรนี้จะสิ้นสุดอายุ
  - ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรจะขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวได้
  - ภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นสุดอายุอนุสิทธิบัตร ผู้ทรงอนุสิทธิบัตรมีสิทธิขอต่ออายุอนุสิทธิบัตรได้ 2 ครั้ง มีกำหนดคราวละ 2 ปี โดยยื่นคำขอต่ออายุ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  - การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอนุสิทธิบัตรและการโอนอนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



Ref.256601029651616

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์

กรรมวิธีการสังเคราะห์เซนาเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโพลีเอทิลีนออกไซด์  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

5 ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์

การประดิษฐ์นี้เป็นการใช้ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโพลีเอทิลีนออกไซด์  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ มีความมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิคาโพลีเอทิลีนออกไซด์  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์เป็นเส้นใยนาโน โดยอาศัยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง ซึ่งในกรรมวิธีดังกล่าว ต้องอาศัย  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วจึงนำไปทำปฏิกิริยากับ  
10 พอลิคาโพลีเอทิลีนออกไซด์ เพื่อให้ได้เส้นใยนาโนพอลิคาโพลีเอทิลีนออกไซด์  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เส้นใยนาโน ที่ได้จะถูกนำมาผ่านการตรึงแอนติบอดี นำไปตรวจสอบเอกลักษณ์พร้อมทั้ง  
คุณสมบัติของวัสดุเชิงประกอบพอลิคาโพลีเอทิลีนออกไซด์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่สังเคราะห์ได้  
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นเซนเซอร์ ตัวตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมาก  
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง


15 วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์เซนเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโพลีเอทิลีนออกไซด์  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ โดยตรวจวัดมะเร็งต่อมลูกหมาก เพื่อทราบระยะของการโรคมะเร็งในเบื้องต้น ซึ่งเป็นการ  
ช่วยลดอัตราของผู้ป่วย หรืออัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อด้านสังคม  
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์

เทคโนโลยีวัสดุและเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการสังเคราะห์เซนาเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโ  
20 แลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

สังคมในยุคปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทยมานาน และมีแนวโน้ม  
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยโรคมะเร็ง จากอัตราการตายด้วยสาเหตุสำคัญต่อประชากร 100,000 คน พบว่าในปี พ.ศ.  
2539 มีประชากรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับที่สามในปี พ.ศ. 2541 มีประชากรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  
25 เป็นอันดับที่สอง และในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง และยังคงมี  
แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต โรคมะเร็งที่พบมากที่สุด ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็ง  
ลำไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยข้อมูลสถิติโรคมะเร็งในปี พ.ศ. 2548 มีจำนวน  
ผู้ป่วย 98,852 คนซึ่งโรคมะเร็งที่พบในผู้ชาย มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด  
ส่วนในผู้หญิงนั้นจะ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก ดังนั้นจะพบว่าอัตราการเสียชีวิตต่อ  
30 ประชากร 100,000 คนของโรคมะเร็งนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะผู้ชายจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายเป็นอันดับ 4 ของ  
โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในผู้ชาย ซึ่งมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นในทุก ๆ ปี



  
นายสุวัจชัย บุญอารี

โดยมักพบในผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นอาจเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงจากเนื้อสัตว์สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและอากาศ การไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ โรคอ้วน เชื้อชาติ และอายุ เครื่องดื่มรวมทั้งการได้รับรังสี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากภายในร่างกายที่เกิดจากความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และความผิดปกติทางพันธุกรรมการตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช้การตรวจเลือดเพื่อระดับแอนติเจนต่อมลูกหมาก (prostatic specific antigen : PSA) ในระดับสูงมากกว่าปกติบ่งบอกว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือจะใช้การตรวจโดยวิธีอัลตราซาวด์ผ่านเข้าทางทวารหนัก ซึ่งจะตรวจเมื่อมีข้อสงสัย ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประดิษฐ์เซนเซอร์ที่สามารถตรวจหาเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมของผู้ป่วยได้อีกวิธีหนึ่ง และมีความแม่นยำสูงแล้ว นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการตรวจได้อย่างรวดเร็ว และเครื่องมือมีราคาถูก อิมมูโนเซนเซอร์เป็นเทคนิคทางไบโอเซนเซอร์ โดยอาศัยการจับกันอย่างจำเพาะเจาะจงของแอนติเจน หรือสารที่ต้องการตรวจ และแอนติบอดีเป็นตัวตรวจจับซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งในงานวิจัยที่กำลังศึกษาคือ ผู้วิจัยสนใจทำการประดิษฐ์การวัดเซลล์มะเร็งเพื่อนำมาทำไบโอเซนเซอร์ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอิมมูโนเซนเซอร์ (immunosensor) ช่วยในการวินิจฉัยโรค มะเร็งต่อมลูกหมาก ในการประดิษฐ์ไบโอเซนเซอร์ทำการสังเคราะห์โดยใช้พอลิคาโปแลคแทม/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์/อนุภาคนาโนซิลเวอร์ โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง (electrospinning) ซึ่งทำการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโน ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการสังเคราะห์ใช้สารสกัดจากพืชเป็นตัวรีดิวซ์ และทำหน้าที่เป็นสารให้ความคงตัวซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย นอกจากนี้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ (silver nanoparticles : AgNPs) มีคุณสมบัติทางความร้อน สมบัติการเรืองแสง สมบัติทางไฟฟ้าที่ดี สมบัติการฆ่าเชื้อโรค และสมบัติทางแม่เหล็กร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol : PVA) เนื่องจากเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีความสามารถในการละลายน้ำได้ มีความเป็นพิษต่ำ มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ และมีความสามารถในการย่อยสลายได้ นอกจากนี้ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม และทางการแพทย์ ร่วมกับพอลิคาโปแลคแทมคือ พอลิเมอร์กึ่งผลึก ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชนิดทนความร้อน มีความเหนียว และมีความยืดหยุ่นสูง ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้นำวัสดุทั้งสามชนิดนี้มาทำเป็นไบโอเซนเซอร์ในการตรวจวัดเซลล์มะเร็งในสารประกอบที่สนใจคือ โปรตีนแอนติเจนต่อมลูกหมาก (prostate-specific antigen : PSA) ซึ่งสามารถที่บ่งบอกได้ว่าผู้ป่วยนั้นมีโอกาสเกิดเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ และทำให้ไบโอเซนเซอร์สามารถทำการตรวจวัดได้อย่างมีศักยภาพ

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

- กรรมวิธีการสังเคราะห์เซนเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ประกอบด้วย
1. เตรียมการสังเคราะห์เส้นใยนาโนที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ มีขั้นตอนดังนี้
  - ก. เตรียมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์





นำสารสกัดจากรากของพืช 1 ถึง 5 มิลลิลิตร จากนั้นทำการเติมสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดที่ 10 ถึง 30 มิลลิลิตร และทำการบ่มที่อุณหภูมิ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 6000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ได้สารละลายคอลลอยด์อนุภาคนาโนซิลเวอร์

5    ข. การเตรียมสารละลายที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์

1. นำพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 5 ร้อยละโดยน้ำหนัก ละลายในน้ำปราศจากไอออน ภายใต้การกวนเป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้เป็นสารละลายขั้นที่ 1

2. นำสารละลายขั้นที่ 1 มาเติมสารละลายคอลลอยด์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ 5 มิลลิลิตร ภายใต้การกวนเป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้เป็นสารละลายขั้นที่ 2

10    3. นำพอลิคาโปแลคแทม 85 ร้อยละโดยน้ำหนัก ละลายในน้ำปราศจากไอออน ได้เป็นสารละลายขั้นที่ 3

4. นำสารละลายขั้นที่ 2 มาผสมกับสารละลายขั้นที่ 3 ได้สารละลายส่วนที่ 1

ค. การเตรียมเส้นใยนาโนพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง นำสารละลายส่วนที่ 1 มาบรรจุลงกระบอกฉีดยา แล้วนำไปเตรียมฉีดด้วยเครื่องผลิตเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต โดยมีอัตราการไหลเป็น 0.5 ถึง 1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 15    18 ถึง 27 กิโลโวลต์ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มและแผ่นรองรับเป็น 18 ถึง 25 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิห้อง และความชื้นประมาณร้อยละ 30 ถึง 60 ได้เส้นใยนาโนพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ จากนั้นทำให้แห้ง

2. เตรียมแอนติบอดีบนเส้นใยนาโนพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ นำเส้นใยนาโนพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ มาเติม 1-เอทิล-3-20    (3-ไดเมทิลอะมิโนโพรพิล) คาร์โบไดอิมิด (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide : EDC) ที่ความเข้มข้น 0.4 ถึง 15 มิลลิโมลาร์ และเติมเอ็น-ไฮดรอกซีซัคซินไมด์ (n-hydroxy succinimide : NHS) ที่ความเข้มข้น 0.1 ถึง 75 มิลลิโมลาร์ นำมาโซนิเคชัน และนำไปเขย่าต่อ จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที แล้วนำสารละลายทิ้งเอาตะกอนมาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 25    pH 7.4 จำนวน 3 ถึง 5 ครั้ง เติมแอนติบอดี 0.01 ถึง 0.09 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และกวนเป็นเวลา 1 คืน ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเติมซีรัมโบวินอัลบูมิน 100 ถึง 500 ไมโครลิตร ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที และนำสารละลายทิ้งเอาตะกอนมาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 จำนวน 3 ถึง 5 ครั้ง ได้แอนติบอดีที่เตรียมพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ และนำไปตรวจสอบ

ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากสังเคราะห์เซนเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโบลัคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้แล้ว จะเป็นการตรวจสอบเอกลักษณ์ พร้อมทั้งคุณสมบัติได้ด้วย เทคนิคต่างๆ ดังนี้ คือ ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (fourier transform infrared : FTIR) ยูวี-วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (uv-visible spectrophotometer) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscopy : SEM) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (transmission electron microscopy : TEM) เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (x-ray diffraction : XRD) และเครื่องเอกซ์เรย์ ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (energy dispersive x-ray spectrometer : EDS) เครื่องวัดขนาดอนุภาค (dynamic light scattering: DLS)

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

10           ตั้งที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

21410

ข้อถ้อยสัญญา

1. กรรมวิธีการสังเคราะห์เซนเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ประกอบด้วย

5 1.1 เตรียมการสังเคราะห์เส้นใยนาโนที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ มีขั้นตอนดังนี้

ก. เตรียมการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ นำสารสกัดจากรากของพืช 1 ถึง 5 มิลลิลิตร จากนั้นทำการเติมสารละลายซิลเวอร์ในเตรตที่ 10 ถึง 30 มิลลิลิตร และทำการบ่มที่อุณหภูมิ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 6000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ได้สารละลายคอลลอยด์อนุภาคนาโนซิลเวอร์

10 ข. การเตรียมสารละลายที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์

1. นำพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 5 ไร่ย่อยโดยน้ำหนัก ละลายในน้ำปราศจากไอออน ภายใต้การกวนเป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้เป็นสารละลายขั้นที่ 1

15 2. นำสารละลายขั้นที่ 1 มาเติมสารละลายคอลลอยด์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ 5 มิลลิลิตร ภายใต้การกวนเป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ได้เป็นสารละลายขั้นที่ 2

3. นำพอลิคาโปแลคแทม 85 ไร่ย่อยโดยน้ำหนัก ละลายในน้ำปราศจากไอออน ได้เป็นสารละลายขั้นที่ 3

4. นำสารละลายขั้นที่ 2 มาผสมกับสารละลายขั้นที่ 3 ได้สารละลายส่วนที่ 1

20 ค. การเตรียมเส้นใยนาโนพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิง นำสารละลายส่วนที่ 1 มาบรรจุลงกระบอกฉีดยา แล้วนำไปเตรียมฉีดด้วยเครื่องผลิตเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต โดยมีอัตราการไหลเป็น 0.5 ถึง 1 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 18 ถึง 27 กิโลโวลต์ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มและแผ่นรองรับเป็น 18 ถึง 25 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิห้อง และความชื้นประมาณร้อยละ 30 ถึง 60 ได้เส้นใยนาโนที่มีส่วนผสมของพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ จากนั้นทำให้แห้ง

25 1.2 ตีริงแอนติบอดีบนเส้นใยนาโนพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์

นำเส้นใยนาโนพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ มาเติม 1-เอทิล-3-(3-ไดเมทิลอะมิโนโพรพิล) คาร์โบไดอิมิด (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide : EDC) ที่ความเข้มข้น 0.4 ถึง 15 มิลลิโมลาร์ และเติมเอ็น-ไฮดรอกซีซัคซินิไมด์ (n-hydroxy succinimide : NHS) ที่

30 ความเข้มข้น 0.1 ถึง 75 มิลลิโมลาร์ นำมาโซนิเคชัน และนำไปเย็บต่อ

- จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที แล้วนำสารละลายทิ้งเอาตะกอนมาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 จำนวน 3 ถึง 5 ครั้ง เติมแอนติบอดี 0.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และกวนเป็นเวลา 1 คืน ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเติมซีรัมโบวินอัลบูมิน 100 ถึง 500 ไมโครลิตร ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ถึง 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที และ
- 5 นำสารละลายทิ้งเอาตะกอนมาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 จำนวน 3 ถึง 5 ครั้ง ได้แอนติบอดีตรึงพอลิคาโปแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ และนำไปตรวจสอบ

21410

Signed by DIP-CA



นายสุวัจชัย บุญอารี

บทสรุปการประดิษฐ์

กรรมวิธีการสังเคราะห์เซนเซอร์ที่มีส่วนผสมของพอลิคาโพลีแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เพื่อตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ การเตรียมเส้นใย  
นาโนที่มีส่วนผสมของพอลิคาโพลีแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง  
5 และการตรึงแอนติบอดีบนเส้นใยนาโนที่มีส่วนผสมของพอลิคาโพลีแลคแทมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์  
อนุภาคนาโนซิลเวอร์

โดยการประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบพอลิคาโพลีแลคแทม  
พอลิไวนิลแอลกอฮอล์อนุภาคนาโนซิลเวอร์ โดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นเซนเซอร์  
ตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง

21410